PITTURE PER FACCIATE · ESTERNI

# Unicoat Silicon 616

Pittura acrilica silossanica per facciate esterne

COLORE
**Colori RAL**
finitura decorativa opaca

| 1,57 g/cm³ | 52 % | 2 h | 8 h | 5–6 m²/l |
|---|---|---|---|---|
| Densità della miscela (20 °C) | Residuo secco (in volume) | Secco in superficie (20 °C) | Essiccazione completa (20 °C) | Resa, 2 mani |

## Descrizione del prodotto

**UNICOAT SILICON 616** è un rivestimento per esterni di alta qualità, opaco e decorativo, a base di legante copolimero acrilico con aggiunta di silicone. Protegge le facciate dagli agenti atmosferici conferendo una finitura decorativa.

## Campi di impiego

- Edilizia e fabbricati
- Superfici intonacate lisce e strutturate
- Facciate in calcestruzzo a vista, mattoni pressati e calcestruzzo cellulare
- Esterni di edifici residenziali e industriali

## Vantaggi

- Facile da applicare
- Buona adesione, essiccazione rapida
- Colori che non sbiadiscono
- Idrofobo, idrorepellente

## Posizione nel sistema

**Pittura per facciate** — QUESTO PRODOTTO
UNICOAT SILICON 616 · 2 mani

**Primer**
Legante per pitture ACRYLIC PRIMER 367-28

**Supporto**
Intonaco · calcestruzzo · mattone · calcestruzzo cellulare

### Sistema per facciate esterne

Protezione acrilica silossanica per facciate

## Dati tecnici (a +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colore | **Colori RAL** | Essiccazione completa (20 °C) | **8 h** |
| Densità della miscela (20 °C) | **1,57 g/cm³** | Intervallo tra le mani (20 °C) | **min. 1 h** |
| Residuo secco (in volume) | **52 %** | Resa | **5–6 m²/l in 2 mani** |
| Temperatura supporto e ambiente | **da +10 °C a +35 °C** | Diluizione | **20 % acqua (1ª mano) · 10 % (mano finale)** |
| Essiccazione superficiale (20 °C) | **2 h** | Conservazione | **12 mesi** |

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Procedura di applicazione

**01**

**Preparazione del supporto**

Calcestruzzo nuovo / intonaco cementizio C25 o dosaggio min. 350, stagionato ≥ 21 giorni. Rimuovere sporco e polvere raschiando e spazzolando; asportare strati vecchi, imbiancati o sfogliati e passare con acqua. Riparare le fessure con stucco acrilico o malta cementizia.

**02**

**Primerizzazione**

Saturare la superficie con il legante per pitture **ACRYLIC PRIMER 367-28**.

**03**

**Diluizione**

Prima mano: aggiungere il 20 % di acqua di rete. Mano di finitura: aggiungere il 10 % di acqua di rete.

**04**

**Sovraverniciatura**

Attendere almeno 1 h tra le mani a 20 °C.

**Resa**
**5–6 m²/l**
Teorica, in due mani.

**Applicazione**
**+10 °C – +35 °C**
Temperatura del supporto e dell'ambiente.

**Intervallo tra le mani**
**min. 1 h**
A 20 °C.

**Importante:** riparare fessure, zone danneggiate e dislivelli prima della primerizzazione e della pitturazione.

### Confezione

- Secchi in plastica da 20 kg

### Stoccaggio

- Conservare nella confezione originale sigillata, in luogo fresco e asciutto.
- Proteggere dal gelo.
- Conservazione: 12 mesi a +15…+25 °C.

### Sicurezza

- Indossare indumenti da lavoro, occhiali, maschera e guanti.
- In caso di contatto lavare con abbondante acqua e sapone, non con solventi.
- Tenere lontano cibi e bevande; non impiegare operatori allergici ai prodotti chimici.
- Consultare la Scheda di Sicurezza.

### Pulizia

- Pulire gli attrezzi con acqua di rete prima che il materiale si asciughi.
- Materiale essiccato: solo pulizia meccanica (raschiatura, carteggiatura).

**NOTA LEGALE**

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o conseguenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.

unica | Boytem

**BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com