IMPERMEABILIZZAZIONE · BITUME-POLIURETANO

UNIPU 1300 2K

Impermeabilizzante bituminoso-poliuretanico bicomponente superelastico

COLORE
Nero
bitume-PU

0,98 g/cm³	> 2000 %	30 min	2 h	1,0–1,5 kg/m²
Densità	Allungamento a rottura	Pot life	Tempo di indurimento	Consumo min.

Descrizione del prodotto

UNIPU 1300 2K è un sistema poliuretanico bicomponente a base bituminosa, superelastico e a rapido indurimento, per l'impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali.

Campi di impiego

- Su calcestruzzo, mosaico, metallo, acciaio zincato e asfalto
- Pareti, impalcati di ponti, fondazioni e muri di contenimento
- Strutture interrate
- Su manti esistenti in bitume o EPDM
- Su pannelli isolanti in poliuretano
- Balconi, terrazze e tetti verdi
- Impermeabilizzazione esterna di serbatoi d'acqua

Vantaggi

- Indurimento rapido
- Ottima adesione ai supporti raccomandati
- Resta elastico fino a -30 … -40 °C
- Elevata resistenza al calore
- Elevata resistenza a trazione, lacerazione e abrasione
- Elevata resistenza alla corrosione chimica

Posizione nel sistema

Membrana bitume-PU
UNIPU 1300 2K · min. 2 mani
QUESTO PRODOTTO

Primer
UNIPU PRIMER 540 · 1 mano

Supporto
Calcestruzzo · mosaico · metallo · zincato · asfalto

Fondazioni e interrati

Impermeabilizzazione bitume-PU superelastica

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Nero**	Pot life	**30 min**
Viscosità (23 °C)	**2500–3500 mPa·s**	Sovraverniciabilità	**6–24 h**
Densità	**0,98 g/cm³**	Tempo di indurimento	**2 h**
Durezza	**Shore A 35**	Consumo	**min. 1,0–1,5 kg/m²**
Resistenza a trazione	**> 2,2 N/mm²**	Umidità del supporto	**max. 4 %**
Allungamento a rottura	**> 2000 %**	Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Superfici asciutte, pulite e prive di olio, senza zone umide – altrimenti il prodotto schiuma e forma bolle. Umidità max. 4 %; mai applicare su calcestruzzo fresco non completamente asciutto.

02

Primerizzazione

Trattare il supporto con una mano di primer per calcestruzzo **UNIPU PRIMER 540**.

03

Miscelazione

Miscelare i componenti A e B con un miscelatore a bassa velocità fino a omogeneità.

04

Applicazione

Applicare a pennello, rullo o spatola entro 30–45 min, in almeno 2 mani.

Composizione del kit (in peso)

20 kg | **20 kg**

- **20 kg** Componente A
- **20 kg** Componente B

Fornito in kit da 20 kg A + 20 kg B; fusti su richiesta.

Tempo di lavorabilità
30–45 min
Applicare il materiale miscelato entro questo tempo.

Consumo
1,0–1,5 kg/m²
Minimo, in almeno 2 mani.

Umidità del supporto
max. 4 %
Le zone umide causano schiuma e bolle.

Importante: applicare solo su supporti completamente asciutti – umidità o zone bagnate causano schiuma e bolle nella membrana.

Confezione

- 20 kg componente A + 20 kg componente B
- Fusti su richiesta

Stoccaggio

- Conservare nei contenitori originali chiusi, in luogo asciutto a +5…+25 °C.
- Non esporre le confezioni alla luce solare diretta.
- Conservazione: 12 mesi in queste condizioni.

Sicurezza

- Evitare il contatto con occhi e pelle; in caso di contatto consultare subito un medico.
- In caso di ingestione contattare un medico o un centro antiveleni – non provocare il vomito.
- Indossare indumenti protettivi, guanti e protezione occhi / viso; lavare le mani dopo l'uso.
- Smaltire residui e imballaggi secondo le normative vigenti.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com