PRIMER · POLIURETANO

UNIPU Primer 540

Primer poliuretanico monocomponente a solvente, igroindurente

0,99 ± 0,02 g/cm³	120 ± 20 mPa·s	52 ± 1 %	4–8 h	200–300 g/m²
Densità (25 °C)	Viscosità (25 °C)	Residuo secco	Tempo di essiccazione	Consumo, 2 mani

Descrizione del prodotto

UNIPU PRIMER 540 è un primer monocomponente a base poliuretanica, contenente solventi, che indurisce con l'umidità. Si impiega come primer sotto sistemi di rivestimento poliuretanici ed epossidici e può essere usato anche come finitura protettiva.

Campi di impiego

- Primer sotto sistemi di rivestimento poliuretanici ed epossidici
- Finitura che protegge calcestruzzo, massetto, graniglia, legno e pietra artificiale da corrosione chimica, abrasione e polvere
- Primer per calcestruzzo nelle pavimentazioni acriliche
- Primer per le impermeabilizzazioni **UNIPU 1000 W** e **UNIPU 1300 2K**

Vantaggi

- Penetra nel supporto
- Igroindurente – monocomponente
- Primer e finitura protettiva in uno
- Antipolvere per superfici minerali

Posizione nel sistema

Sistema di rivestimento
Pavimento PU / epossidico o impermeabilizzazione PU

Primer — QUESTO PRODOTTO
UNIPU PRIMER 540 · primer penetrante

Supporto
Calcestruzzo · massetto · mosaico · legno · pietra artificiale

Sistemi PU Unica

Primer per rivestimenti PU / epossidici e impermeabilizzazioni PU

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Densità (25 °C)	**0,99 ± 0,02 g/cm³**	Resistenza meccanica	**dopo 7 giorni**
Viscosità (25 °C)	**120 ± 20 mPa·s**	Consumo (2 mani)	**200–300 g/m²**
Residuo secco	**52 ± 1 %**	Temperatura di applicazione	**da +8 °C a +40 °C**
Tempo di essiccazione	**4–8 h**	Umidità relativa	**40–90 %**
Intervallo tra le mani	**3–4 h**	Conservazione	**6 mesi**
Essiccazione completa	**24 h**		

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere pulito, privo di olio e con umidità inferiore al 30 %. Eliminare la resina dal legno prima dell'applicazione.

02

Come primer

Non formare un film spesso – il primer deve solo penetrare nel supporto.

03

Come finitura

Formare un film sottile e lucido mano dopo mano; ridurre la diluizione a ogni mano e carteggiare prima della successiva.

04

Essiccazione

3–4 h tra le mani; essiccazione completa 24 h, resistenza meccanica dopo 7 giorni – tempi più lunghi con bassa temperatura e umidità.

Consumo
200–300 g/m²
Per 2 mani.

Condizioni di applicazione
+8 °C – +40 °C
Umidità relativa 40–90 %.

Intervallo tra le mani
3–4 h
I tempi di essiccazione variano con umidità e temperatura ambiente.

Importante: se usato come primer, evitare un film superficiale spesso – il prodotto deve solo penetrare nel supporto.

Confezione

- Secchi da 20 kg
- Fusti su richiesta

Stoccaggio

- Conservare nei contenitori originali chiusi, in luogo asciutto a +5…+25 °C.
- Non esporre le confezioni alla luce solare diretta.
- Conservazione: 12 mesi in queste condizioni.

Sicurezza

- Indossare indumenti protettivi, occhiali, maschera e guanti; evitare il contatto con la pelle.
- In caso di contatto con occhi, bocca, naso o pelle sciacquare con abbondante acqua per almeno 15 min; se necessario consultare un medico.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com