ACRYFLEX-T · SISTEMA PER CAMPI DA TENNIS

Unirubber Track Plus 367-40

Rivestimento elastico ammortizzante a base di lattice acrilico con granuli di gomma grossi

COLORE
Nero

0,97 g/cm³	58 %	1–1½ h	min. 3 h	0,550 kg/m²
Densità (ca.)	Residuo secco (peso)	Secco al tatto	Sovraverniciabilità	Consumo per strato

Descrizione del prodotto

UNIRUBBER TRACK PLUS 367-40 è un sottostrato elastico ammortizzante con granuli di gomma grossi che si applica sul fondo riempitivo del sistema per campi da tennis **ACRYFLEX-T**.

Caratteristiche del prodotto

- Rivestimento ammortizzante a base di lattice 100 % acrilico, caricato con granuli di gomma grossi, per sistemi di pavimentazione di campi da tennis.
- Contenendo granuli di SBR grossi, può aumentare il consumo dei successivi strati **UNIRUBBER** PLUS e **UNIRUBBER**.

Vantaggi

- Maggiore spessore
- Elasticità perfetta
- Facile applicazione
- Economico
- Elevata resilienza
- Pronto all'uso
- Facile miscelazione in cantiere

Posizione nel sistema

Finitura
Linee OVERLINE 367-F · sigillante GLOSSCOAT

Strato colorato
Gamma PRECOAT 367-200

Strati elastici
UNIRUBBER TRACK PLUS 367-40 — QUESTO PRODOTTO

Strato di livellamento
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Primer
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Sottofondo
Asfalto / calcestruzzo

ACRYFLEX-T

Sistema acrilico ammortizzato per campi da tennis

Superfici del sistema classificate ITF

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Nero**	Sovraverniciabilità	**minimo 3 h**
Densità (ca.)	**0,97 g/cm³**	Consumo teorico	**0,550 kg/m² (per strato)**
Residuo secco (in peso)	**58 %**	Temperatura di applicazione	**da +14 °C a +35 °C**
Secco al tatto	**1–1½ h**	Conservazione	**12 mesi**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Pulire la superficie da grasso, sali, detriti, polvere e da ogni altro contaminante.

02

Strato di base

Applicare dopo **ACRYLIC RESURFACER 367-30**.

03

Miscelazione

Aggiungere acqua a **UNIRUBBER TRACK PLUS 367-40** e miscelare con miscelatore a bassa velocità fino a omogeneità.

04

Applicazione

Stendere con racla in gomma a 0,550 kg/m² per mano – da 2 a 5 strati secondo necessità.

Rapporto di miscela (in peso)



50 kg
UNIRUBBER TRACK PLUS 367-40

5 kg*
Acqua*

*La quantità d'acqua può variare in funzione della temperatura ambiente. Con clima caldo si può aggiungere fino al 5 % di acqua in più.

Condizioni di applicazione

+14 °C – +35 °C

Non applicare il materiale a temperature inferiori a +14 °C o superiori a +35 °C.

Consumo

0,550 kg/m²

Resa teorica per mano, in funzione della permeabilità e della porosità del supporto.

Importante: la resa può variare in funzione della porosità del supporto, della temperatura ambiente e della tecnica di applicazione.

Confezione

- Fusti in polietilene da 50 kg
- Fusti in acciaio da 180 kg

Stoccaggio

- Conservare in fusti sigillati, in magazzino chiuso e asciutto, a una temperatura da +15 °C a +35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione in luogo fresco e asciutto.
- Non lasciare il prodotto all'aperto esposto al sole.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo, cromati né loro derivati.
- Contiene additivi ignifughi.
- Per la manipolazione sicura e la salute e sicurezza sul lavoro consultare la Scheda di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com