PROTEZIONE CALCESTRUZZO E PIETRA · ALL'ACQUA

Unisil 301

Primer impregnante idrorepellente all'acqua per calcestruzzo

ASPETTO
Trasparente
resistente ai raggi UV

1,02 g/cm³	0 COV	30 min	min. 2 h	0,150 kg/m²
Peso specifico (ca.)	Composti organici volatili	Secco al tatto	Sovraverniciabilità	Teorico, 1 mano

Descrizione del prodotto

UNISIL 301 è un primer impregnante idrorepellente all'acqua a base di siliconati, trasparente e resistente ai raggi UV, per le superfici degli elementi edilizi. L'elevata penetrazione riduce notevolmente l'assorbimento d'acqua senza alterare l'aspetto della superficie.

Campi di impiego

- Superfici assorbenti: mattone faccia a vista, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo, intonaco, travertino, pietra naturale
- Superfici poco assorbenti: marmo, granito
- Protezione di superfici storiche dagli agenti atmosferici
- Superfici di fugature cementizie

Vantaggi

- Pronto all'uso
- 0 COV
- Spruzzo, rullo o pennello
- Idrorepellenza superiore
- Protegge senza alterare l'aspetto
- Non trattiene la polvere – facile da pulire

Posizione nel sistema

Impregnazione idrorepellente — QUESTO PRODOTTO
UNISIL 301 · 0,150 kg/m² per mano

Supporto
Mattone · calcestruzzo cellulare · calcestruzzo · pietra naturale

Protezione di facciate e superfici

Protezione idrorepellente invisibile per superfici minerali

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Base	**Siliconato all'acqua**	Sovraverniciabilità	**min. 2 h**
Aspetto	**Trasparente**	Consumo teorico	**0,150 kg/m² (1 mano)**
Peso specifico (ca.)	**1,02 g/cm³**	Temperatura di applicazione	**+14 °C – +35 °C**
COV	**0**	Conservazione	**12 mesi**
Secco al tatto	**30 min**		

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Rimuovere pittura sollevata e sfogliata, parti incoerenti e polvere. Riparare le fessure con malte e stucchi da riparazione specifici. La superficie deve essere asciutta e priva di macchie di umidità.

02

Applicazione

Applicare non diluito ad airless, spruzzo ad aria, rullo o pennello fino a saturazione della superficie. Evitare colature.

03

Numero di mani

Superfici assorbenti: due mani a intervallo max. di 3–4 h. Superfici poco assorbenti: è sufficiente una mano.

04

Pulizia

Dopo l'uso pulire tutte le attrezzature di applicazione con acqua di rete.

Condizioni di applicazione
+14 °C – +35 °C
Non applicare con temperatura dell'aria sotto +14 °C o sopra +35 °C.

Consumo
0,150 kg/m²
Teorico per mano – varia con porosità, temperatura e tecnica.

Sovraverniciabilità
min. 2 h
Seconda mano su superfici assorbenti entro max. 3–4 h.

Importante: il consumo può variare in base a porosità del supporto, temperatura ambiente e tecnica di applicazione.

Confezione

- Taniche in PE da 20 L

Stoccaggio

- Conservare nella confezione originale chiusa, in locali chiusi e asciutti a 15–35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.
- Proteggere dal sole e dal gelo.

Sicurezza

- Non pericoloso; non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo, cromati o derivati.
- Consultare la Scheda di Sicurezza (MSDS).

Pulizia

- Dopo l'uso pulire tutte le attrezzature con acqua di rete.

NOTA LEGALE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com