RIVESTIMENTI MULTIUSO · ACRILICO MODIFICATO PU

Vactop RLP/S

Finitura opaca monocomponente multiuso per calcestruzzo / metallo

COLORE
Colori RAL
finitura opaca

1,24 g/cm³	62 %	20 min	2–3 h	0,200–0,300 kg/m²
Densità della miscela (20 °C)	Residuo secco (in peso)	Secco in superficie (20 °C)	Essiccazione completa (20 °C)	Consumo, 2 mani

Descrizione del prodotto

VACTOP-RLP/S è una finitura opaca multiuso monocomponente, contenente solventi, a base di resina acrilica modificata con poliuretano. Può essere applicata su calcestruzzo, poliestere, vetro, metallo e legno.

Campi di impiego

- Cordoli, bordi stradali, muri in calcestruzzo e in poliestere stampato
- Officine e stazioni di servizio auto
- Protezione di ogni tipo di struttura in acciaio
- Segnaletica orizzontale autostradale

Vantaggi

- Facile da applicare
- Essiccazione rapida
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Elevata adesione grazie al silano

Posizione nel sistema

Finitura opaca
VACTOP-RLP/S · 2 mani — QUESTO PRODOTTO

Supporto
Calcestruzzo · poliestere · vetro · metallo · legno

Protezione multiuso

Un unico prodotto per calcestruzzo, metallo, poliestere e legno

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Colori RAL**
Densità della miscela (20 °C)	**1,24 g/cm³**
Residuo secco (in peso)	**62 %**
Temperatura di applicazione	**min. +10 °C**
Secco in superficie (20 °C)	**20 min**
Essiccazione completa (20 °C)	**2–3 h**
Consumo	**0,200–0,300 kg/m² (2 mani)**
Diluente	**UP-004**
Conservazione	**12 mesi**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Resistenza

- Acidi diluiti
- Alcali diluiti e concentrati
- Detergenti per la pulizia
- Disinfettanti
- Oli vegetali, minerali e animali
- Acqua dolce e di mare

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

La superficie deve essere pulita, asciutta e solida.

02

Diluizione

Fornito pronto all'applicazione. Se necessario, diluire con il diluente speciale UP-004.

03

Applicazione

Applicare a pennello, airless o preferibilmente con rullo a pelo corto, in due mani.

Temperatura di applicazione
min. +10 °C
Non applicare sotto +10 °C.

Consumo
0,200–0,300 kg/m²
Teorico, per due mani.

Essiccazione
20 min
Secco in superficie a 20 °C; essiccazione completa dopo 2–3 h.

Importante: applicare solo in ambienti ben ventilati ed evitare il contatto del prodotto con cibi e bevande.

Confezione

- Secchi in latta da 20 kg

Stoccaggio

- Conservare negli imballi originali sigillati, in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.
- Conservazione: 12 mesi a +10…+35 °C.

Sicurezza

- Indossare indumenti da lavoro, occhiali, maschera e guanti.
- In caso di contatto lavare con abbondante acqua e sapone; se ingerito consultare un medico.
- Non impiegare operatori allergici ai prodotti chimici.
- Consultare la Scheda di Sicurezza.

Pulizia

- Pulire gli attrezzi prima che il materiale asciughi con Diluente UP-004.

NOTA LEGALE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.