RIVESTIMENTI PER FACCIATE · STRUTTURATI

Walltex Textured

Rivestimento acrilico strutturato per esterni con sabbia silicea

COLORE
Colori RAL
finitura strutturata opaca

1,69 g/cm³	64 %	4 h	8 h	0,850 kg/m²
Peso specifico (20 °C)	Residuo secco (in volume)	Essiccazione superficiale (20 °C)	Essiccazione completa (20 °C)	Consumo teorico

Descrizione del prodotto

WALLTEX è un rivestimento murale per esterni di alta qualità a base di legante copolimero acrilico, con aspetto decorativo opaco e contenente sabbia silicea.

Campi di impiego

- Edilizia e fabbricati
- Superfici intonacate lisce e strutturate
- Facciate in calcestruzzo a vista, mattoni pressati e calcestruzzo cellulare
- Esterni di edifici residenziali e industriali

Vantaggi

- Facile da applicare
- Buona adesione, essiccazione rapida
- Colori che non sbiadiscono
- Idrofobo, idrorepellente

Posizione nel sistema

Rivestimento strutturato — QUESTO PRODOTTO
WALLTEX · rullo o rullo decorativo

Primer
Primer impregnante AC 4346 in acrilico puro

Supporto
Intonaco · calcestruzzo · mattone · calcestruzzo cellulare

Sistema per facciate esterne

Protezione decorativa strutturata per facciate

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Colori RAL**
Peso specifico (20 °C)	**1,69 g/cm³**
Residuo secco (in volume)	**64 %**
Temperatura di applicazione	**da +10 °C a +35 °C**
Essiccazione superficiale (20 °C)	**4 h**

Essiccazione completa (20 °C)	**8 h**
Intervallo tra le mani (20 °C)	**min. 3 h**
Consumo	**0,850 kg/m² teorico · 0,450 kg/m² liscio**
Diluizione	**10 % acqua (1ª mano) · 5 % (mano finale)**
Conservazione	**12 mesi**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Calcestruzzo nuovo / intonaco cementizio C25 o dosaggio min. 350, stagionato ≥ 21 giorni. Rimuovere sporco e polvere raschiando e spazzolando; asportare strati vecchi, imbiancati o sfogliati e passare con acqua. Riparare le fessure con mastice acrilico o malta cementizia.

02

Primerizzazione

Saturare la superficie con il primer impregnante **AC 4346** in acrilico puro.

03

Applicazione

Prima mano con il 10 % di acqua di rete, mano finale solo con il 5 %. Applicare a rullo o rullo decorativo.

04

Sovraverniciatura

Attendere almeno 3 h tra le mani a 20 °C.

Consumo
0,850 kg/m²
Teorico; 0,450 kg/m² nelle applicazioni lisce.

Applicazione
+10 °C – +35 °C
Temperatura di applicazione.

Intervallo tra le mani
min. 3 h
A 20 °C.

Importante: riparare fessure, zone danneggiate e dislivelli prima della primerizzazione e del rivestimento.

Confezione

- Secchi in plastica sigillati da 25 kg

Stoccaggio

- Conservare nella confezione originale sigillata, in luogo fresco e asciutto.
- Proteggere dal gelo.
- Conservazione: 12 mesi a +15…+25 °C.

Sicurezza

- Indossare indumenti da lavoro, occhiali, maschera e guanti.
- In caso di contatto lavare con abbondante acqua e sapone, non con solventi.
- Tenere lontano cibi e bevande; non impiegare operatori allergici ai prodotti chimici.
- Consultare la Scheda di Sicurezza.

Pulizia

- Pulire gli attrezzi con acqua di rete prima che il materiale si asciughi.
- Materiale essiccato: solo pulizia meccanica (raschiatura, carteggiatura).

NOTA LEGALE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.