L'UNICFLOOR · EPOSSIDICI ALL'ACQUA

Aquasilk 100 2K

Vernice epossidica impregnante all'acqua – lucida / opaca

ASPETTO
Trasparente
lucida o opaca · lattiginosa allo stato liquido

1,03 g/cm³	27 %	2–4 h	2 h	7 m²/kg
Densità (20 °C)	Residuo secco (in volume)	Secco al tatto	Pot life	Resa

Descrizione del prodotto

AQUASILK 100 2K è una vernice / primer epossidico impregnante bicomponente all'acqua, che essicca con finitura perfettamente trasparente a qualsiasi spessore e mantiene la stabilità del colore. Rapido e semplice da usare, conforme ai limiti COV e resistente, con elevata resistenza a macchie, acidi, graffiti e urti.

Campi di impiego

- Impregnazione di superfici in calcestruzzo umide
- Pavimenti estetici per negozi con effetto calcestruzzo naturale
- Impregnazione e rivestimento di pietra, legno, palancole, muri di fondazione e pozzetti

Vantaggi

- Trasparente a qualsiasi spessore, colore stabile
- Buona adesione a calcestruzzo, pietra, legno, metallo e parquet
- Sovraverniciabile con alchidici, CR, epossidici e PU
- Buona resistenza al graffio e agli agenti chimici
- Resistente alle macchie
- Finitura trasparente lucida o opaca
- All'acqua – conforme ai limiti COV
- Economico, facile da applicare

Posizione nel sistema

Vernice epossidica trasparente
AQUASILK 100 2K · 7 m²/kg — QUESTO PRODOTTO

Supporto
Calcestruzzo · pietra · legno · metallo · parquet

Epossidici all'acqua L'unicfloor

Impregnazione trasparente per pavimenti effetto naturale

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Aspetto (liquido)	**Lattiginoso, senza cariche**	Indurimento completo	**7 giorni**
Finitura	**Trasparente lucido / opaco**	Pot life	**2 h**
Densità (20 °C)	**1,03 g/cm³**	Indurimento	**fino a +5 °C**
Residuo secco (in volume)	**27 %**	Resa	**7 m²/kg**
Secco al tatto	**2–4 h**	Rapporto di miscela (in peso)	**67 : 33**
Sovraverniciabilità	**min. 24 h – max. 48 h**	Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere pulito e solido. Rimuovere sporco, lattime, grasso, agenti di stagionatura e corpi estranei mediante abrasione meccanica; dopo l'attacco acido, eliminare acqua acida e polvere con getto d'acqua o aspirazione.

02

Miscelazione

Miscelare base e indurente 67 : 33 in peso, quindi aggiungere il 10 % di acqua. Mescolare a fondo prima e durante l'uso.

03

Applicazione

Applicare a pennello o a rullo.

04

Sovraverniciatura

Sovraverniciare dopo min. 24 h, max. 48 h. Indurimento completo dopo 7 giorni.

Rapporto di miscela (in peso)

67 parti	33 parti

- ○ **67 parti** — Base
- ● **33 parti** — Indurente

Aggiungere il 10 % di acqua dopo aver miscelato i componenti.

Condizioni di applicazione
oltre +5 °C
Temperatura del supporto almeno 3 °C sopra il punto di rugiada.

Pot life
2 h
A 20 °C.

Resa
7 m²/kg
Teorica – dipende da permeabilità e porosità del supporto.

Importante: evitare di respirare i vapori e il contatto con pelle e occhi; in caso di contatto lavare abbondantemente con acqua.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Confezione

- 3,350 kg base + 1,650 kg indurente
- 13,4 kg base + 6,6 kg indurente
- In latte metalliche

Stoccaggio

- Conservare sigillato al chiuso, in locali asciutti a +10…+35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.

Sicurezza

- Indossare guanti e maschere facciali.
- Consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto per la manipolazione sicura, la salute e la sicurezza sul lavoro.

Pulizia

- Pulire tutte le attrezzature di applicazione con acqua di rete.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.