L'UNICFLOOR · EPOSSIDICI ALL'ACQUA

# Aquasilk 100 AS Basecoat 2K

Fondo epossidico colorato antiscivolo all'acqua

**COLORE**
**Colori RAL**
opaco · antiscivolo

| 1,20 g/cm³ | 73 % | 2–4 h | 2 h | 3–4 m²/kg |
|---|---|---|---|---|
| Densità (20 °C) | Residuo secco (in volume) | Secco al tatto | Pot life | Resa |

## Descrizione del prodotto

**AQUASILK 100 AS BASECOAT 2K** è un fondo epossidico antiscivolo bicomponente, colorato, all'acqua. Migliora la resistenza allo scivolamento su bordi piscina e superfici bagnate e scivolose, crea pavimenti antiscivolo di grande pregio estetico e, grazie alla resistenza UV, mantiene a lungo i colori.

## Campi di impiego

- Bordi piscina
- Superfici bagnate e scivolose
- Pavimenti antiscivolo colorati ed estetici

## Vantaggi

- Antiscivolo
- Buona adesione a calcestruzzo, pietra, legno, metallo e parquet
- Buona resistenza al graffio e agli agenti chimici
- All'acqua – conforme ai limiti COV
- Resistente ai raggi UV – colori duraturi
- Sovraverniciabile con PUD e vernici acriliche all'acqua
- Aspetto opaco
- Economico, facile da applicare

## Posizione nel sistema

**Finitura trasparente (opzionale)**
PUD / vernice acrilica all'acqua

**Fondo antiscivolo** — QUESTO PRODOTTO
AQUASILK 100 AS BASECOAT 2K · 3–4 m²/kg

**Supporto**
Calcestruzzo · pietra · legno · metallo · parquet

### Epossidici all'acqua L'unicfloor

Superfici antiscivolo colorate · bordi piscina

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Dati tecnici (a +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colore | **Colori RAL** | Pot life | **2 h** |
| Densità (20 °C) | **1,20 g/cm³** | Indurimento | **fino a +5 °C** |
| Residuo secco (in volume) | **73 %** | Resa | **3–4 m²/kg** |
| Secco al tatto | **2–4 h** | Rapporto di miscela (in peso) | **80 : 20** |
| Sovraverniciabilità | **min. 24 h – max. 48 h** | Conservazione | **12 mesi** |
| Indurimento completo | **7 giorni** | | |

## Procedura di applicazione

**01**

**Preparazione del supporto**

Il supporto deve essere pulito e solido. Rimuovere sporco, lattime, grasso, agenti di stagionatura e corpi estranei mediante abrasione meccanica; dopo l'attacco acido, eliminare acqua acida e polvere con getto d'acqua o aspirazione.

**02**

**Miscelazione**

Miscelare base e indurente 80 : 20 in peso, quindi aggiungere il 10 % di acqua. Mescolare a fondo prima e durante l'uso.

**03**

**Applicazione**

Applicare a pennello o a rullo.

**04**

**Sovraverniciatura**

Sovraverniciare dopo min. 24 h, max. 48 h con PUD o vernici acriliche all'acqua. Indurimento completo dopo 7 giorni.

## Rapporto di miscela (in peso)

**80 parti** | **20 parti**

- **80 parti** — Base (colorata)
- **20 parti** — Indurente

Aggiungere il 10 % di acqua dopo aver miscelato i componenti.

Condizioni di applicazione
**oltre +5 °C**
Temperatura del supporto almeno 3 °C sopra il punto di rugiada.

Pot life
**2 h**
A 20 °C.

Resa
**3–4 m²/kg**
Teorica – dipende da permeabilità e porosità del supporto.

**Importante:** evitare di respirare i vapori e il contatto con pelle e occhi; in caso di contatto lavare abbondantemente con acqua.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Confezione

- 4 kg base + 1 kg indurente
- 16 kg base + 4 kg indurente
- In latte metalliche

## Stoccaggio

- Conservare sigillato al chiuso, in locali asciutti a +10…+35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.

## Sicurezza

- Indossare guanti e maschere facciali.
- Consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto per la manipolazione sicura, la salute e la sicurezza sul lavoro.

## Pulizia

- Pulire tutte le attrezzature di applicazione con acqua di rete.

### NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.