ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН · АКРИЛ

Acrocoat Tie Coat

Акриловая грунтовка и связующий слой для внутренних / наружных работ

ЦВЕТ
Цвета RAL
грунтовка / связующий слой

1,68 g/cm³	68 %	2 ч	8 ч	8–9 m²/l
Плотность смеси (20 °C)	Сухой остаток (по массе)	Поверхностное высыхание (20 °C)	Полное высыхание (20 °C)	Укрывистость, 1 слой

Описание продукта

ACROCOAT — грунтовка и связующий слой на основе акрилового полимера для оштукатуренных, гипсовых и бетонных стен внутри и снаружи. Наносится перед **WALLCOAT 363** или **UNICOAT SILICON 616** для наилучшей укрывистости.

Области применения

- Штукатурка, гипс и бетон
- Внутренние и наружные стены
- Грунтовка перед **WALLCOAT 363** и **UNICOAT SILICON 616**

Преимущества

- Простота нанесения
- Хорошая адгезия к поверхности
- Быстро высыхает
- Улучшает укрывистость финиша

Место в системе

Финишное покрытие стен
WALLCOAT 363 · UNICOAT SILICON 616

Грунтовка / связующий слой — ЭТОТ ПРОДУКТ
ACROCOAT · 8–9 m²/l

Основание
Штукатурка · гипс · бетон (C25, ≥ 21 дн.)

Система покрытия стен

Грунтовка под интерьерные и фасадные краски Unica

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Цвета RAL**
Плотность смеси (20 °C)	**1,68 g/cm³**
Сухой остаток	**43 % по объёму · 68 % по массе**
Темп. поверхности и воздуха	**от +10 °C до +35 °C**
Поверхностное высыхание (20 °C)	**2 ч**

Полное высыхание (20 °C)	**8 ч**
Разбавление	**20 % водопроводной воды**
Укрывистость	**8–9 m²/l на слой**
Интервал между слоями (20 °C)	**мин. 1 ч**
Срок хранения	**12 мес.**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Новый бетон / штукатурка: C25 или дозировка мин. 350, выдержка ≥ 21 дн. Удалить грязь и пыль; соскоблить старые, побелённые или вздувшиеся слои и протереть водой.

02

Ремонт

Заделать трещины, повреждения и перепады уровня акриловой шпатлёвкой или цементным раствором.

03

Нанесение

Разбавить 20 % водопроводной воды и нанести. Интервал между слоями – не менее 1 ч при 20 °C.

04

Финишное покрытие

Нанести **WALLCOAT 363** или **UNICOAT SILICON 616** поверх **ACROCOAT**.

Условия нанесения
+10 °C – +35 °C
Температура поверхности и воздуха.

Укрывистость
8–9 m²/l
Теоретическая, один слой.

Разбавление
20 %
Водопроводная вода.

Важно: для наилучшей укрывистости на стенах всегда наносите ACROCOAT перед WALLCOAT 363 или UNICOAT SILICON 616.

Упаковка

- Пластиковые вёдра 20 kg

Хранение

- Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте, защищая от мороза.
- Срок хранения: 12 мес. при +15…+25 °C.

Безопасность

- При нанесении использовать спецодежду, очки, маску и перчатки.
- При контакте промыть большим количеством воды с мылом – не растворителями; при проглатывании обратиться к врачу.
- Не держать еду и напитки в зоне работ; не допускать к работе лиц с аллергией на химикаты.
- См. паспорт безопасности.

Очистка

- Очищать инструмент водопроводной водой до высыхания материала.
- Высохший материал: только механическое удаление (скребком, шлифованием).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Пояснения, приведённые в настоящем техническом листе, основаны на результатах испытаний, проведённых в соответствии с применимыми стандартами, и предназначены служить руководством для специалистов по нанесению. Поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, способные повлиять на результат, полностью находятся вне нашего контроля, UNICA не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий в отношении данного материала. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и её единственная ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается стоимостью замены продукта в случае производственного брака. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо прямой или косвенный, специальный или последующий вред, убытки или ущерб, возникшие в связи с материалом или его нанесением. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, изменения или перемены в состоянии основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com