ACRYFLEX-T · СИСТЕМА ДЛЯ ТЕННИСНЫХ КОРТОВ

Acrylic Resurfacer 367-30

ЦВЕТ
Чёрный

Концентрированный выравнивающий состав на основе чистого акрилового латекса

1,12 g/cm³	36 %	1–1½ ч	мин. 3 ч	0,450 kg/m²
Плотность (прибл.)	Сухой остаток (масс.)	Высыхание до отлипа	Интервал перекрытия	Теор. расход

Описание продукта

ACRYLIC RESURFACER 367-30 – заполняющий слой на основе 100 % акрилового латекса, смешиваемый на объекте с кварцевым песком и водой. Наносится перед слоями **PRECOAT**, **PAVERCOAT 43** и **UNIRUBBER** системы теннисных кортов **ACRYFLEX-T**.

Характеристики продукта

- Заполняет пустоты и скрывает профиль заполнителя в бетонных или асфальтовых основаниях.
- Делает основание более гладким и повышает выход последующих слоёв **PRECOAT** или **UNIRUBBER**.
- Связующее – 100 % акриловый латекс; смешивается на объекте с кварцевым песком и водой.

Преимущества

- Эластичный, низкая плотность
- Лёгкое смешивание на объекте
- Экономичность
- Простое нанесение

Место в системе

Финишная отделка
Разметка OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT

Цветной слой
Серия PRECOAT 367-200

Амортизирующие слои
Серия UNIRUBBER

Выравнивающий слой — ЭТОТ ПРОДУКТ
ACRYLIC RESURFACER 367-30

Грунтовка
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Основание
Асфальт / бетон

ACRYFLEX-T

Амортизирующая акриловая система для теннисных кортов

Покрытия, классифицированные ITF

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Чёрный**
Плотность (прибл.)	**1,12 g/cm³**
Сухой остаток (по массе)	**36 %**
Высыхание до отлипа	**1–1½ ч**

Интервал перекрытия	**минимум 3 ч**
Теоретический расход	**0,450 kg/m² (1 слой, без песка)**
Температура нанесения	**от +14 °C до +35 °C**
Срок хранения	**12 мес.**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Очистите поверхность от жира, солей, мусора, пыли и любых других загрязнений.

02

Грунтование

Наносите **ACRYLIC RESURFACER 367-30** после **ACRYLIC PRIMER 367-28** или **AQ PRIMER 2K**.

03

Смешивание

Добавьте кварцевый песок подходящей фракции и водопроводную воду. Перемешайте низкооборотным миксером до однородности.

04

Нанесение

Распределите резиновым ракелем с теоретическим расходом 0,450 kg/m² на слой.

Соотношение смешивания (по массе)



- **60 kg** — ACRYLIC RESURFACER 367-30
- **40 kg** — Кварцевый песок (0,1–0,3 мм)
- **10 kg*** — Вода*

*Количество воды зависит от температуры окружающей среды. В жаркую погоду можно добавить до 5 % воды.

Условия нанесения

+14 °C – +35 °C

Не наносите материал при температуре ниже +14 °C или выше +35 °C.

Расход

0,450 kg/m²

Теоретический расход на слой; зависит от проницаемости и пористости поверхности.

Важно: расход может меняться в зависимости от пористости поверхности, температуры окружающей среды и техники нанесения.

Упаковка

- Полиэтиленовые бочки 60 kg
- Стальные бочки 180 kg

Хранение

- Хранить в закрытых бочках в сухом крытом складе при температуре от +15 °C до +35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты производства в прохладном сухом месте.
- Не оставляйте продукт на открытом воздухе под солнцем.

Безопасность

- Не классифицируется как опасный.
- Не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца, хроматов и их производных.
- Содержит огнезащитные добавки.
- Правила безопасного обращения и охраны труда см. в паспорте безопасности (SDS).

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com