ACRYFLEX-T · СИСТЕМА ДЛЯ ТЕННИСНЫХ КОРТОВ

# Acrylic Resurfacer 367-43

Готовый к применению выравнивающий состав на основе чистого акрила

ЦВЕТ
**Чёрный**

| 1,55 g/cm³ | 68 % | 20 мин | 2 ч | 0,600 kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| Удельный вес (прибл.) | Сухой остаток (масс.) | Высыхание до отлипа | Время между слоями | Теор. расход |

## Описание продукта

**ACRYLIC RESURFACER 367-43** – заполняющий и выравнивающий материал на основе 100 % чистого акрила, уже содержащий подобранный кварцевый наполнитель. Заполняет пустоты в бетонных или асфальтовых основаниях, скрывает профиль заполнителя и выравнивает поверхность.

## Характеристики продукта

- Заполняющий / выравнивающий материал на основе 100 % чистого акрила с кварцевым песком.
- Заполняет пустоты в бетонных или асфальтовых основаниях и скрывает профиль заполнителя.
- Выравнивает бетонные или асфальтовые основания.

## Преимущества

- Твёрдый, высокая износостойкость
- Готовый к применению продукт
- Лёгкое смешивание на объекте
- Простое нанесение
- Высокая адгезия
- Быстро высыхает
- Экономичность

## Место в системе

- **Финишная отделка** — Разметка OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT
- **Цветной слой** — Серия PRECOAT 367-200
- **Амортизирующие слои** — Серия UNIRUBBER
- **Выравнивающий слой** — ACRYLIC RESURFACER 367-43 — ЭТОТ ПРОДУКТ
- **Грунтовка** — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- **Основание** — Асфальт / бетон

## ACRYFLEX-T

Амортизирующая акриловая система для теннисных кортов

Покрытия, классифицированные ITF

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Технические данные (при +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Цвет | **Чёрный** | Время между слоями | **2 ч** |
| Удельный вес (прибл.) | **1,55 g/cm³** | Теоретический расход | **0,600 kg/m² (1 слой)** |
| Сухой остаток (по массе) | **68 %** | Температура нанесения | **от +14 °C до +35 °C** |
| Высыхание до отлипа | **20 мин** | Срок хранения | **12 мес.** |

## Порядок нанесения

**01**

### Подготовка поверхности

Очистите поверхность от масла, грязи, остатков раствора, пыли и других загрязнений.

**02**

### Смешивание

Содержит подобранный кварцевый наполнитель. При необходимости добавьте до 5 % водопроводной воды* и перемешайте низкооборотным миксером до однородности.

**03**

### Нанесение

Наносите резиновым ракелем с теоретическим расходом 0,600 kg/m² на слой.

Условия нанесения

**+14 °C – +35 °C**

Не наносите материал при температуре ниже +14 °C или выше +35 °C.

Расход

**0,600 kg/m²**

Теоретический расход на слой; зависит от проницаемости и пористости поверхности.

**Важно:** расход может меняться в зависимости от шероховатости поверхности, температуры окружающей среды и техники нанесения. Значения определены в лабораторных условиях на бетоне / асфальте верхнего слоя при рекомендуемых соотношениях смешивания. *В жаркую погоду можно добавить до 5 % воды.

### Упаковка

- Пластиковые вёдра 20 kg
- Пластиковые бочки 60 kg

### Хранение

- Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в закрытых сухих помещениях при температуре от +15 °C до +35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления в прохладном сухом месте.
- Не подвергать воздействию солнца на открытом воздухе.
- В холодную погоду беречь от замерзания.

### Безопасность

- Не классифицируется как опасный.
- Не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца, хроматов и их производных.
- Содержит огнезащитные добавки.
- Правила безопасного обращения и охраны труда см. в паспорте безопасности (SDS).

## ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Пояснения, приведённые в настоящем техническом листе, основаны на результатах испытаний, проведённых в соответствии с применимыми стандартами, и предназначены служить руководством для специалистов по нанесению. Поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, способные повлиять на результат, полностью находятся вне нашего контроля, UNICA не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий в отношении данного материала. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и её единственная ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается стоимостью замены продукта в случае производственного брака. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо прямой или косвенный, специальный или последующий вред, убытки или ущерб, возникшие в связи с материалом или его нанесением. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, изменения или перемены в состоянии основания, на которое нанесены её продукты.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com