РЕМОНТНЫЕ СИСТЕМЫ · ЧИСТЫЙ АКРИЛ

Acrypatch 043

Эмульсия на чистом акриловом латексе для ремонтных растворов по бетону и асфальту

ВНЕШНИЙ ВИД
Прозрачный
лёгкая твёрдая плёнка

39 ± 1 %	1,03 g/cm³	< 400 mPa·s	8–9	2–3 см
Сухой остаток (EN ISO 3251)	Плотность (20 °C)	Вязкость (25 °C)	pH (25 °C)	Глубина ремонта

Описание продукта

ACRYPATCH 043 — эмульсия на основе чистого акрилового латекса, на 100 % совместимая с цементом. Повышает химическую и механическую стойкость ремонтов бетона / асфальта и цементных продуктов.

Применение продукта

- Ремонт небольших участков, трещин и повреждений глубиной до 2–3 см
- Ремонтные растворы с цементом, кварцевым песком и водой
- Добавка в сухие цементные смеси для химической и механической стойкости

Преимущества

- 0 ЛОС
- Отличная твёрдость поверхности
- Совместимость с наполнителями
- Быстрое высыхание
- Стойкость к царапинам
- Отличная стойкость к изменению цвета
- Простота нанесения

Место в системе

Покрытие корта / пола
Акриловая система покрытия

Ремонтный раствор — ЭТОТ ПРОДУКТ
ACRYPATCH 043 · связующее ремонтного раствора

Грунтовка
ACRYLIC PRIMER 367-28 (асфальт) · AQ PRIMER 2K (бетон)

Основание
Асфальт / бетон

Ремонт поверхности

Цементный ремонтный раствор, модифицированный акрилом

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Сухой остаток	**39 ± 1 % (EN ISO 3251)**	Внешний вид	**Прозрачный, лёгкий, твёрдый**
pH (25 °C)	**8–9 (ISO 976)**	Глубина ремонта	**до 2–3 см**
Вязкость (25 °C)	**< 400 mPa·s (EN ISO 2555)**	Температура нанесения	**от +14 °C до +35 °C**
Плотность (20 °C)	**1,03 g/cm³ (ISO 8962)**	Срок хранения	**12 мес.**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Очистить поверхность от масла, грязи, пыли и прочих загрязнений.

02

Грунтование

Перед ремонтом загрунтовать асфальт **ACRYLIC PRIMER 367-28**, бетон – **AQ PRIMER 2K**.

03

Смешивание

Смешать 17 kg **ACRYPATCH 043** с 70 kg кварцевого песка (0,1–0,3 мм), 3 kg портландцемента и водой по необходимости.

04

Нанесение

Заполнить ремонтным раствором локальные повреждения, трещины и выбоины глубиной до 2–3 см.

Ремонтный раствор (по массе)



- **17 kg** — ACRYPATCH 043
- **70 kg** — Кварцевый песок 0,1–0,3 мм
- **3 kg** — Портландцемент

Воду добавлять по необходимости. Значения определены в лаборатории на износостойком асфальте при рекомендуемом соотношении.

Условия нанесения
+14 °C – +35 °C
Не наносить при температуре ниже +14 °C или выше +35 °C.

Глубина ремонта
до 2–3 см
Локальные повреждения, трещины и выбоины.

Раствор
17 : 70 : 3
ACRYPATCH 043 : кварцевый песок : цемент.

Важно: при добавлении в сухие цементные смеси дозировку определять испытаниями на соответствующих продуктах.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Упаковка

- Полиэтиленовые мешки 50 kg
- Стальные бочки 180 kg

Хранение

- Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в закрытых сухих помещениях при +15...+35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты производства.
- Беречь от солнечных лучей и мороза.

Безопасность

- Не опасен; не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца и хроматов.
- См. паспорт безопасности (MSDS).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.