РЕМОНТ · ACRYFLEX-T

Acrypatch 367-C

Ремонтная эмульсия на основе акрилового латекса, 100 % совместимая с цементом

1,03 g/cm³	56 %	30 мин	мин. 2 ч	2–3 см
Плотность (прибл.)	Сухой остаток (масс.)	Высыхание до отлипа	Интервал перекрытия	Глубина ремонта

Описание продукта

ACRYPATCH 367-C – совместимая с цементом эмульсия на основе акрилового латекса для ремонта трещин в бетонных и асфальтовых покрытиях. В смеси с цементом, песком и водой применяется для ремонта небольших локальных участков, трещин и выбоин глубиной до 2–3 см.

Характеристики продукта

- Эмульсия на основе акрилового латекса, 100 % совместимая с цементом.
- Образует эластичный ремонтный раствор для бетона и асфальта.

Преимущества

- Продукт с 0 ЛОС
- Простое нанесение
- Быстрое высыхание
- Эластичность

Место в системе

Финишная отделка
Разметка OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT

Цветной слой
Серия PRECOAT 367-200

Амортизирующие слои
Серия UNIRUBBER

Выравнивающий слой
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Грунтовка
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Основание
ACRYPATCH 367-C — ЭТОТ ПРОДУКТ

ACRYFLEX-T

Амортизирующая акриловая система для теннисных кортов

Покрытия, классифицированные ITF

Технические данные (при +20 °C)

Плотность (прибл.)	1,03 g/cm³
Сухой остаток (по массе)	56 %
Высыхание до отлипа	30 мин
Интервал перекрытия	минимум 2 ч
Глубина ремонта	до 2–3 см
Температура нанесения	от +14 °C до +35 °C
Срок хранения	12 мес.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Очистите поверхность от жира, солей, мусора, пыли и любых других загрязнений.

02

Грунтование

Непокрытый асфальт: нанесите **ACRYLIC PRIMER 367-28**. Непокрытый бетон: перед ремонтом нанесите **AQ PRIMER 2K**.

03

Смешивание

Смешайте **ACRYPATCH 367-C** с кварцевым песком, портландцементом и водопроводной водой до рабочей консистенции.

04

Ремонт

Заполните небольшие локальные участки, трещины и выбоины глубиной до 2–3 см.

Ремонтный раствор – соотношение (по массе)



- **17 kg** — ACRYPATCH 367-C
- **70 kg** — Кварцевый песок (0,1–0,3 мм)
- **13 kg** — Портландцемент

Добавьте водопроводную воду до рабочей консистенции.

Условия нанесения

+14 °C – +35 °C

Не наносите материал при температуре ниже +14 °C или выше +35 °C.

Глубина ремонта

2–3 см

Для небольших участков, трещин и выбоин в бетонных или асфальтовых покрытиях.

Важно: расход может меняться в зависимости от пористости поверхности, температуры окружающей среды и техники нанесения.

Упаковка

- Полиэтиленовые бочки 50 kg
- Стальные бочки 180 kg

Хранение

- Хранить в закрытых бочках в сухом крытом складе при температуре от +15 °C до +35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты производства в прохладном сухом месте.
- Не оставляйте продукт на открытом воздухе под солнцем.

Безопасность

- Не классифицируется как опасный.
- Не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца, хроматов и их производных.
- Правила безопасного обращения и охраны труда см. в паспорте безопасности (SDS).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com