ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА · АКРИЛ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Acrytrack WB

Быстросохнущая краска для дорожной разметки на водной основе

ЦВЕТА

Белый · дорожный жёлтый
глубокоматовая отделка

1,62 g/cm³	72 %	10 мин	> 85 %	2,5–3 m²/l
Плотность (25 °C)	Сухой остаток (по массе)	Отсутствие налипания (25 °C)	Солнечное отражение (белый)	при 400 µm мокр. плёнки

Описание продукта

ACRYTRACK WB предназначена для разметки везде, где требуется быстрое высыхание. Благодаря высокой износостойкости, максимальному отражению и превосходной атмосферостойкости не уступает традиционным разметочным краскам на растворителях или превосходит их, сохраняя удобство водной краски.

Области применения

- Дороги
- Пешеходные переходы
- Парковки
- Аэродромы

Преимущества

- Простота нанесения
- Цвета не выцветают
- Высокая грязестойкость
- Хорошая адгезия, быстрое высыхание
- Гидрофобность, водоотталкивание
- Низкое содержание ЛОС

Место в системе

Дорожная разметка
ACRYTRACK WB · 400 µm мокр. плёнки — ЭТОТ ПРОДУКТ

Основание
Затвердевший битум / полностью отверждённый бетон

Дорожная разметка

Водная альтернатива разметочным краскам на растворителях

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Цвета	**Белый, дорожный жёлтый**	Полное высыхание (20 °C)	**1 ч**
Плотность (25 °C)	**1,62 g/cm³**	Теоретическая укрывистость	**2,5–3 m²/l (1,6 kg) при 400 µm мокр. плёнки**
Сухой остаток (по массе)	**72 %**	Блеск	**Глубокоматовый**
Темп. поверхности и воздуха	**от +10 °C до +35 °C**	Солнечное отражение (белый)	**> 85 %**
Отсутствие налипания (25 °C)	**10 мин**	Срок хранения	**12 мес.**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Поверхность сухая или слегка влажная, без грязи, пыли, цементного молочка, жира и масла. Не окрашивать мягкий битум; дать новому битуму затвердеть, а новому бетону – полностью отвердеть.

02

Перемешивание

Тщательно перемешать широкой плоской лопаткой до дна ёмкости. Поставляется готовой к применению – добавление воды значительно увеличивает время до отсутствия налипания.

03

Нанесение

Наносить безвоздушным или обычным распылением; небольшие участки – кистью. Для максимальной долговечности соблюдать рекомендуемую толщину плёнки.

04

Движение

Движение допускается через 7–10 мин в обычных летних условиях; низкая температура, высокая влажность или безветрие замедляют высыхание.

Условия нанесения
мин. +10 °C
Воздух и поверхность; без дождя, росы и мороза до полного высыхания.

Ввод в эксплуатацию
7–10 мин
Обычные летние условия при рекомендуемой толщине плёнки.

Укрывистость
2,5–3 m²/l
При толщине мокрой плёнки 400 µm.

Важно: не наносить, если до полного высыхания краски возможны дождь, роса или мороз. Не хранить ёмкости под прямыми солнечными лучами.

Упаковка

- Пластиковые вёдра 20 kg

Хранение

- Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте, защищая от мороза.
- Срок хранения: 12 мес. при +15...+35 °C.

Безопасность

- При нанесении использовать спецодежду, очки, маску и перчатки.
- При контакте промыть большим количеством воды с мылом – не растворителями; при проглатывании обратиться к врачу.
- Не держать еду и напитки в зоне работ; не допускать к работе лиц с аллергией на химикаты.
- См. паспорт безопасности.

Очистка

- Очищать инструмент водопроводной водой до высыхания материала.
- Высохший материал: только механическое удаление (скребком, шлифованием).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Пояснения, приведённые в настоящем техническом листе, основаны на результатах испытаний, проведённых в соответствии с применимыми стандартами, и предназначены служить руководством для специалистов по нанесению. Поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, способные повлиять на результат, полностью находятся вне нашего контроля, UNICA не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий в отношении данного материала. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и её единственная ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается стоимостью замены продукта в случае производственного брака. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо прямой или косвенный, специальный или последующий вред, убытки или ущерб, возникшие в связи с материалом или его нанесением. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, изменения или перемены в состоянии основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com