ГРУНТОВКИ ПО БЕТОНУ · ЧИСТЫЙ АКРИЛ

AC 4346

Пропиточная грунтовка по бетону на чистом акриле

ВНЕШНИЙ ВИД
Прозрачный
проникающая грунтовка

1,02 g/cm³	28 %	30 мин	мин. 2 ч	0,150 kg/m²
Удельный вес	Сухой остаток (по массе)	Высыхание до отлипа	Межслойный интервал	Расход, 1 слой

Описание продукта

AC 4346 — грунтовка на основе чистого акрилового полимера, которая быстро проникает в капиллярные поры бетонных полов и создаёт отличную адгезионную поверхность для последующих слоёв.

Области применения

- Пропитка бетонных полов
- Адгезионная грунтовка под акриловые и декоративные покрытия
- Грунтование бетона и штукатурки перед фактурными покрытиями

Преимущества

- Готов к применению
- Распылитель, валик или кисть
- Отличная адгезионная поверхность
- 0 ЛОС
- Быстрое высыхание
- Содержит антипирены

Место в системе

Последующее покрытие
Акриловая / декоративная система покрытия

Пропиточная грунтовка — ЭТОТ ПРОДУКТ
AC 4346 · 0,150 kg/m²

Основание
Бетон – чистый, без масла и пыли

Грунтование бетона

Проникающая адгезионная грунтовка на чистом акриле

Технические данные (при +20 °C)

Связующее	**Чистый акриловый полимер**
Удельный вес (20 °C)	**прибл. 1,02 g/cm³**
Сухой остаток (по массе)	**28 %**
ЛОС	**0**
Высыхание до отлипа (20 °C)	**30 мин**

Межслойный интервал	**мин. 2 ч**
Теоретический расход	**0,150 kg/m² (1 слой)**
Температура нанесения	**от +14 °C до +35 °C**
Срок хранения	**12 мес.**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Очистить бетон от масла, грязи, остатков, пыли и прочих загрязнений.

02

Подготовка

Готов к применению – специальная подготовка не требуется.

03

Нанесение

Наносить валиком, кистью или распылением. При распылении сразу прокатывать валиком для равномерного распределения.

04

Следующий слой

Перекрывать не ранее чем через 2 ч при 20 °C.

Условия нанесения
+14 °C – +35 °C
Не наносить при температуре ниже +14 °C или выше +35 °C.

Расход
0,150 kg/m²
Теоретический, 1 слой – зависит от пористости и техники.

Высыхание до отлипа
30 мин
Следующий слой – не ранее чем через 2 ч.

Важно: расход может меняться в зависимости от пористости поверхности, температуры воздуха и техники нанесения.

Упаковка

- Металлические банки 20 kg
- Пластиковые бочки 60 kg

Хранение

- Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в закрытых сухих помещениях при +15...+35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты производства.
- Беречь от солнечных лучей и мороза.

Безопасность

- Не опасен; не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца и хроматов.
- Содержит антипирены.
- См. паспорт безопасности (MSDS).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com