КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ · АКРИЛ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

AD 2550 WB 1K

Универсальный клей на водной основе для эластичных напольных покрытий

ВНЕШНИЙ ВИД

Молочно-кремовая паста
прозрачный после высыхания

0,98 g/cm³	46 %	40–50 мин	4–7 ч	200–450 g/m²
Удельный вес	Сухой остаток (по массе)	Открытое время	Лёгкая нагрузка	Расход

Описание продукта

AD 2550 WB 1K — универсальный прозрачный акриловый клей на водной основе для многих распространённых напольных покрытий. Применяется для мокрого приклеивания на впитывающих основаниях или как контактный клей на невпитывающих основаниях.

Область применения

- Ковровая плитка и рулонные ковровые покрытия
- Резиновые подложки, акустические плиты и панели
- Текстильные, бумажные и многие другие покрытия

Преимущества

- Простота нанесения
- Увеличенное открытое время
- Идеальное смачивание
- Оптимальная начальная липкость
- Очень низкое содержание ЛОС
- Готов к применению

Место в системе

Напольное покрытие
Ковёр · резина · акустика · текстиль

Клеевой слой — ЭТОТ ПРОДУКТ
AD 2550 WB 1K · 250–450 g/m² (шпатель)

Основание
Сухая, ровная, прочная стяжка / бетон

Укладка эластичных покрытий

Мокрое или контактное приклеивание

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Внешний вид	**Молочно-кремовая паста**
Удельный вес (20 °C)	**прибл. 0,98 g/cm³**
Сухой остаток (по массе)	**46 %**
Выдержка перед укладкой	**15–30 мин**
Открытое время	**40–50 мин**
Лёгкая нагрузка	**через 4–7 ч**

Полное отверждение	**24–48 ч**
Расход – V-зубчатый шпатель	**прибл. 250–450 g/m²**
Расход – валик	**прибл. 200 g/m²**
Влажность основания	**макс. 2–2,5 % (цемент) · 0,5 % (гипс)**
Срок хранения	**12 мес.**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Основание выдержано ≥ 21 дн., сухое, ровное, прочное, без пыли, трещин, краски, воска, масла и следов гипса. Без капиллярной влаги – при необходимости использовать пароизоляцию.

02

Нанесение

Перемешать в ведре и распределить подходящим V-зубчатым шпателем; для тонких настенных или текстильных покрытий допускается валик с длинным ворсом.

03

Мокрое приклеивание

На впитывающих основаниях выждать 20–30 мин, уложить покрытие в свежий клей без воздушных пузырей и плотно прикатать или притереть.

04

Контактное

На невпитывающих основаниях перед укладкой дать плёнке подсохнуть до равномерной желтовато-прозрачной липкости (прибл. 40–50 мин).

Открытое время
40–50 мин
Сокращается при высокой температуре и низкой влажности.

Расход
250–450 g/m²
Шпателем; валиком – прибл. 200 g/m².

Лёгкая нагрузка
через 4–7 ч
Полное отверждение через 24–48 ч.

Важно: наносить столько клея, сколько можно покрыть в пределах открытого времени. На невпитывающих основаниях наносить мин. 1 мм. Хорошо проветривать закрытые помещения.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Упаковка

- Пластиковые вёдра 15 kg

Хранение

- Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в закрытых сухих помещениях при +15...+35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты производства.
- Беречь от солнечных лучей и мороза.

Безопасность

- После отверждения не опасен; не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца и хроматов.
- Может вызывать сенсибилизацию кожи – избегать контакта с глазами и кожей.
- Использовать защитную одежду, очки, перчатки и маску.
- См. MSDS.

Очистка

- Свежий клей: очищать покрытия, инструмент, руки и одежду водопроводной водой.
- Высохший клей: спирт или подходящий растворитель.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.