ACRYFLEX-T · СИСТЕМА ДЛЯ ТЕННИСНЫХ КОРТОВ

Glosscoat 367-T

ОТДЕЛКА
Прозрачный
прозрачный после высыхания лак

Защитный лак на основе 100 % чистого акрилового латекса, прозрачный после высыхания

1,03 g/cm³	36 %	30 мин	мин. 2 ч	0,150–0,200 kg/m²
Плотность (прибл.)	Сухой остаток (масс.)	Высыхание до отлипа	Интервал перекрытия	Теор. расход

Описание продукта

GLOSSCOAT 367-T – защитный лак на основе 100 % чистого акрилового латекса, прозрачный после высыхания. Высокоэффективное прозрачное покрытие с отличной УФ-стойкостью защищает и сохраняет теннисные корты **ACRYFLEX-T** и системы велосипедных и пешеходных дорожек **PAVERCOAT 43 2K**.

Преимущества

- Готов к применению
- Продукт с 0 ЛОС
- Отличная УФ-стойкость
- Простое нанесение
- Наносится распылением
- Быстрое высыхание

Место в системе

- **Финишная отделка** — GLOSSCOAT 367-T — ЭТОТ ПРОДУКТ
- **Цветной слой** — Серия PRECOAT 367-200
- **Амортизирующие слои** — Серия UNIRUBBER
- **Выравнивающий слой** — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
- **Грунтовка** — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- **Основание** — Асфальт / бетон

ACRYFLEX-T

Амортизирующая акриловая система для теннисных кортов

Покрытия, классифицированные ITF

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Прозрачный после высыхания**	Интервал перекрытия	**минимум 2 ч**
Плотность (прибл.)	**1,03 g/cm³**	Теоретический расход	**0,150–0,200 kg/m² (1 слой)**
Сухой остаток (по массе)	**36 %**	Температура нанесения	**от +14 °C до +35 °C**
Высыхание до отлипа	**30 мин**	Срок хранения	**12 мес.**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Очистите поверхность от жира, солей, мусора, пыли и любых других загрязнений.

02

Нанесение

Готов к применению – особой подготовки не требуется. Наносите валиком, кистью или распылением на любое акриловое финишное покрытие спортивного пола.

Условия нанесения

+14 °C – +35 °C

Не наносите материал при температуре ниже +14 °C или выше +35 °C.

Расход

0,150–0,200 kg/m²

Теоретический расход на 1 слой в зависимости от пористости поверхности.

Важно: расход может меняться в зависимости от пористости поверхности, температуры воздуха и способа нанесения.

Упаковка

- Полиэтиленовые бочки 50 kg
- Стальные бочки 180 kg

Хранение

- Хранить в закрытых бочках в сухом крытом складе при температуре от +15 °C до +35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления в прохладном сухом месте.
- Не оставляйте продукт на открытом воздухе под солнцем.

Безопасность

- Не классифицируется как опасный.
- Не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца, хроматов и их производных.
- Сведения о безопасном обращении и охране труда см. в паспорте безопасности (SDS).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com