ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ · СТИРОЛ-АКРИЛ

LTM 160

Эластичное стирол-акриловое гидроизоляционное покрытие на водной основе

ЦВЕТ
Белый
другие цвета по запросу

1,32 kg/l	прибл. 63 %	277 %	2 ч	мин. 2,0 kg/m²
Плотность (20 °C)	Сухой остаток	Относительное удлинение при разрыве	Высыхание до отлипа	Расход на кровлях

Описание продукта

LTM-160 — однокомпонентное эластичное гидроизоляционное покрытие на водной основе из стирол-акриловых сополимеров. Перекрывает трещины и швы, гидроизолирует кровли, бассейны, дымоходы и террасы.

Применение

- Перекрытие трещин и швов
- Защита и гидроизоляция кровель
- Бассейны, дымоходы и террасы
- По бетону, асфальту, цинк-алюминию, напылённой полимочевине и плитке

Преимущества

- Водонепроницаемость – выдерживает расширение и усадку
- Высокая эластичность, без растрескивания
- Отличная УФ- и атмосферостойкость
- Простота нанесения
- Отличная адгезия ко многим основаниям
- На водной основе, 0 ЛОС
- Нетоксичен и негорюч
- С армирующей сеткой или без неё

Место в системе

Гидроизоляционные слои — ЭТОТ ПРОДУКТ
LTM-160 · 2 слоя без разбавления

Стеклосетка (опция)
Утоплена в первый слой, нахлёст 3–5 см

Грунтовочный слой
LTM-160, разбавленный водой 4 : 1

Основание
Бетон · асфальт · Zn-Al · полимочевина · плитка

Жидкая гидроизоляция

Эластичная акриловая мембрана для кровель и террас

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Тип	Дисперсия стирол-акрилового сополимера	Полное отверждение	4–5 ч
Форма	Тиксотропная пастообразная жидкость	Относительное удлинение при разрыве	277 %
Цвет	Белый	Прочность при растяжении	мин. 9,92 kg/cm²
Плотность (20 °C)	прибл. 1,32 kg/l	Ударная прочность	> 500 мм
Сухой остаток	прибл. 63 %	Сушка грунта до след. слоя	мин. 12 ч
Высыхание до отлипа	2 ч	Срок хранения	12 мес.

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой, без жира, масла и слабо держащихся частиц. Перемешать **LTM-160** до однородности.

02

Грунтовочный слой

Разбавить 4 части **LTM-160** 1 частью воды (по массе) и нанести кистью или валиком. Сушить не менее 12 ч.

03

Гидроизоляционные слои

Нанести два неразбавленных слоя кистью, меховым валиком или безвоздушным распылением; каждый слой полностью высушить.

04

Армирование

При необходимости утопить стеклосетку в свежий первый слой (нахлёст 3–5 см) и перекрыть вторым слоем.

Разбавление грунтовки (по массе)

4 части	1 часть

4 части
LTM-160

1 часть
Вода

Разбавляется только грунтовочный слой – последующие слои наносятся без разбавления.

Кровли
мин. 2,0 kg/m²
В два слоя и более.

Вертикальные поверхности
1,0 kg/m²
0,83 l/m², в два слоя.

Интервал нанесения
мин. 12 ч
После грунтовочного слоя; каждый слой должен полностью высохнуть.

Важно: указанные значения расхода приблизительные и теоретические; каждый слой полностью высушивать перед нанесением следующего.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Упаковка

- Пластиковые вёдра 20 kg

Хранение

- Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте.
- Беречь от мороза.
- Срок хранения: 12 мес. при +15...+25 °C.

Безопасность

- Использовать спецодежду, очки, маску и перчатки.
- При контакте промыть большим количеством воды с мылом – не растворителями.
- Не держать рядом еду и напитки; не допускать к работе лиц с аллергией на химикаты.
- См. паспорт безопасности.

Очистка

- Очищать инструмент водопроводной водой до высыхания материала.
- Высохший материал: только механическая очистка (скребком, шлифованием).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.