КАМЕННЫЙ КОВЁР · ПОЛИАСПАРТИК

Lunicfloor SC 200 2K

УФ-стойкое полиаспарагиновое связующее для каменного ковра

ВНЕШНИЙ ВИД
Прозрачный
УФ-стойкое связующее

100 %	20–30 мин	4–6 ч	7 сут	94 : 6
Сухой остаток	Жизнеспособность смеси	Время высыхания	Полное отверждение	Гранулы : связующее (масс.)

Описание продукта

LUNICFLOOR SC 200 2K – специально разработанная двухкомпонентная полиаспарагиновая смоляная система без растворителей с высокой УФ-стойкостью. Предпочтительное связующее для каменного ковра из кварца и аналогичных каменных заполнителей.

Области применения

- Каменный ковёр с кварцем и аналогичными заполнителями
- Пешеходные дорожки
- Велодорожки
- Наружные покрытия, где нужна водопроницаемость

Преимущества

- Высокая УФ-стойкость
- Без растворителей – 100 % сухого остатка
- Предпочтительное связующее для кварцевого ковра
- Для водопроницаемых наружных полов

Место в системе

Каменный ковёр — ЭТОТ ПРОДУКТ
LUNICFLOOR SC 200 2K · 6 частей на 94 части гранул

Заполнитель
Кварцевые / каменные гранулы 2–4 мм

Основание
Прочное подготовленное основание

Системы каменного ковра

Полы с кварцевым и каменным заполнителем · водопроницаемые

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Цвет – компонент A	**Прозрачный, слегка жёлтый**	Сухой остаток	**100 %**
Цвет – компонент B	**Прозрачный, бесцветный**	Соотношение смешивания (по массе)	**60 A : 40 B**
Плотность A (25 °C)	**1,06 ± 0,01 g/cm³**	Вязкость смеси	**1000 ± 200 mPa·s**
Плотность B (25 °C)	**1,17 ± 0,01 g/cm³**	Жизнеспособность смеси	**20–30 мин**
Вязкость A (25 °C)	**700 ± 100 mPa·s**	Время высыхания	**4–6 ч**
Вязкость B (25 °C)	**1200 ± 200 mPa·s**	Полное отверждение	**7 сут**

Порядок нанесения

01
Смешивание
Отвесьте компонент B в компонент A и перемешайте 1–2 мин.

02
Заполнитель
Добавьте смесь к кварцу или заполнителю подходящей фракции и перемешивайте на низкой скорости 2–3 мин до однородности.

03
Нанесение
Наносите с лёгким нажимом плоским шпателем или раклей. Не допускайте контакта разбавителей или растворителей со смесью смолы и заполнителя.

04
Время работы
Смесь разогревается – нанесите в течение 20–25 мин. Готовьте только то количество, которое успеете израсходовать.

Соотношение смешивания (по массе)



60 частей
Компонент A

40 частей
Компонент B

Каменный ковёр: 94 части гранул 2–4 мм : 6 частей LUNICFLOOR SC 200 по массе.

Оптимальная температура
+15 °C – +25 °C
Оптимальная температура нанесения LUNICFLOOR SC 200.

Расход
94 : 6
Каменные гранулы 2–4 мм : связующее, по массе.

Время работы
20–25 мин
После смешивания – смоляная система разогревается.

Важно: не используйте воду или спиртовые растворители для очистки неотверждённого материала.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Упаковка

- Вёдра 20 kg
- Бочки 200 kg по запросу

Хранение

- Хранить в оригинальной невскрытой упаковке в закрытом сухом помещении при +15...+35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты производства.
- Беречь от солнца и мороза.

Безопасность

- Неопасен; не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца и хроматов.
- См. паспорт безопасности (MSDS).

Очистка

- Многоразовый инструмент тщательно очищайте подходящими растворителями (напр., бутилацетатом) до отверждения.
- Не используйте воду или спиртовые растворители на неотверждённом материале.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.