ГРУНТОВКИ · АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА

L'unicbond Ultra

Адгезионная грунтовка для непористых силикатных, стеклянных и металлических поверхностей

30–40 ml/m²	25–40 m²/l	прибл. 1 ч	мин. +15 °C	Без растворителей
Расход	Выход	Высыхание (20 °C, 50 % отн. вл.)	Темп. пола и материала	Не образует плёнку

Описание продукта

L'UNICBOND ULTRA — адгезионная грунтовка для непористых силикатных оснований, таких как керамическая плитка и полированный камень, а также для стекла и металла. Рекомендуется перед нанесением покрытий UNICA PUD, PU и эпоксидных покрытий.

Область применения

- Гранит
- Акриловая плитка
- Глазурованная керамическая плитка
- Стеклянные и металлические основания
- Перед покрытиями UNICA PUD, PU и эпоксидными

Преимущества

- Без растворителей
- Удобное нанесение
- Не образует плёнку
- Активирует непористые поверхности

Место в системе

Покрытие
Система UNICA PUD · PU · эпоксид

Адгезионная грунтовка — ЭТОТ ПРОДУКТ
L'UNICBOND ULTRA · 30–40 ml/m²

Основание
Керамическая плитка · полированный камень · стекло · металл

Ремонт по плитке

Адгезионный мост на непористых поверхностях

Технические данные (при +20 °C)

Расход	**прибл. 30–40 ml/m²**
Выход	**прибл. 25–40 m²/l**
Хождение / след. этап	**через прибл. 1 ч (20 °C, 50 % отн. вл.)**
Мин. темп. пола и материала	**+15 °C**
Плёнкообразование	**Нет**
Содержание растворителей	**Без растворителей**
Срок хранения	**6 мес.**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Удалить все остатки бетона, составы для ухода, рыхлые частицы, грязь и органические остатки (лак, средства ухода, масла, воск).

02

Очистка

Тщательно очистить и промыть чистой водой – рекомендуется однодисковая машина 150 об/мин с PU-падом для реновации.

03

Нанесение

Нанести тонкий ровный слой чистым аппликатором, мопом или валиком так, чтобы вся площадь была равномерно смочена сплошной плёнкой.

04

Покрытие

Через прибл. 1 ч проверить полноту высыхания (в т. ч. в швах) и сразу наносить покрытие – длительные интервалы снижают активацию поверхности.

Расход
30–40 ml/m²
Выход прибл. 25–40 m²/l.

Температура
мин. +15 °C
Пол и материал при нанесении и высыхании.

Высыхание
прибл. 1 ч
При 20 °C, 50 % отн. вл. и вентиляции – дольше при холоде, влажности или плохой вентиляции.

Важно: наносить покрытие сразу после высыхания – длительный интервал между высыханием и нанесением покрытия может снизить активацию поверхности.

Упаковка

- Полиэтиленовые бутылки 5 kg

Хранение

- Хранить герметично закрытым в сухих помещениях при +15...+35 °C.
- Не оставлять на открытом воздухе под солнцем.
- Срок хранения: 6 мес. с даты производства.

Безопасность

- Не опасен; не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца и хроматов.
- Содержит антипирены.
- См. паспорт безопасности (MSDS).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com