ПОЛЫ СНАРУЖИ И ВНУТРИ · АКРИЛ-ЭПОКСИДНЫЙ ГИБРИД

Pavercoat 43 2K

Акрил-эпоксидное гибридное покрытие для асфальта и бетона

ЦВЕТ
Колерованный
готовая 2K-система

1,60 g/cm³	70 %	3,2 MPa	1–4 ч	< 25 g/l
Плотность	Сухой остаток (по массе)	Адгезия (метод отрыва)	Высыхание (25 °C, 55 % отн. вл.)	ЛОС (расчётное)

Описание продукта

PAVERCOAT 43 2K – высококачественная модифицированная эпоксидом акриловая система покрытия пола, превращающая асфальтовые и бетонные поверхности в яркие функциональные зоны для пешеходов и транспорта.

Применение

- Асфальтовые парковки и пешеходные переходы
- Бордюры, тротуары и дорожки
- Велодорожки и площади
- Входные и направляющие знаки
- Защита асфальта

Преимущества

- Высокая стойкость во влажной среде
- Отличная адгезия
- Работает с асфальтом и бетоном, не трескается
- Защищает асфальт от УФ-окисления
- Низкие ЛОС – соответствует критериям EPA
- Без неприятного запаха
- Перерабатывается вместе с асфальтом
- Высокая износостойкость при пешеходной и транспортной нагрузке

Место в системе

Цветное покрытие пола — ЭТОТ ПРОДУКT
PAVERCOAT 43 2K · 3–5 слоёв

Грунтовка
ACRYLIC PRIMER 367-28 (асфальт) · UNEPOX PRIMER WB / AQ PRIMER 2K (бетон)

Основание
Асфальт / бетон – чистый и сухой

Покрытия дорожек и велодорожек

Декоративная износостойкая отделка асфальта и бетона

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Плотность	**1,60 g/cm³**	Время высыхания (25 °C, 55 % отн.)	**1–4 ч**
Сухой остаток (по массе)	**70 % (ASTM D1644)**	Истирание	**влажн. 62 · сух. 86**
ЛОС (расчётное)	**< 25 g/l**	Температура замерзания	**0 °C**
Изгиб на оправке	**1/8 дюйма при 23 °C (ASTM D522)**	Ввод в эксплуатацию	**6–24 ч**
Адгезия (метод отрыва)	**3,2 MPa**	Срок хранения	**12 мес.**
Температура нанесения	**от +10 °C до +40 °C**		

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Удалите все химические и механические загрязнения; поверхность должна быть сухой. Асфальт грунтуйте **ACRYLIC PRIMER 367-28**, бетон – UNEPOX PRIMER WB или **AQ PRIMER 2K**.

02

Смешивание

Смешайте компоненты A и B низкооборотным миксером 3 мин и выдержите 1–2 мин. Вязкость регулируйте водой до 1 л (в холод – прибл. ½ л).

03

Нанесение

Наносите тонкими слоями кистью, валиком, фактурным валиком или ракелем: 3 слоя на тротуары, 4 и более на велодорожки и проезжие зоны.

04

Ввод

Открывайте для обычного пешеходного и транспортного движения через 6–24 ч в зависимости от сезона и погоды.

Состав комплекта (по массе)



- **24 kg** — Компонент A – цветной
- **1 kg** — Компонент B – отвердитель

Для регулировки вязкости допускается до 1 л воды – не перебавляйте.

3 слоя
прибл. 26 m² / 25 kg
Мокрый 0,8 мм · сухой 0,44 мм.

4 слоя
прибл. 19 m² / 25 kg
Мокрый 1,1 мм · сухой 0,62 мм.

5 слоёв
прибл. 16 m² / 25 kg
Мокрый 1,3 мм · сухой 0,76 мм.

Важно: не перебавляйте водой – возможны всплытие пигмента и расслоение цвета. Каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Важные указания

- Завершайте работы утром или после обеда; в сильную жару делайте перерыв в полдень.
- Наносите непрерывно по всей поверхности; только опытным персоналом.
- Если следующий слой переносится на другой день, сначала промойте поверхность водой.
- Расход зависит от фактуры поверхности, температуры и техники нанесения.

Упаковка

- Компонент A: 24 kg
- Компонент B: 1 kg

Хранение

- Хранить в закрытой таре в закрытых сухих помещениях при +15...+35 °C.
- Беречь от прямых солнечных лучей и мороза.
- Срок хранения: 12 мес. с даты производства.

Безопасность

- Неопасен; не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца и хрома.
- Содержит антипирирующие добавки.
- Используйте очки, маску и перчатки – отвердители раздражают.
- См. паспорт безопасности (SDS).

Очистка

- Промывайте инструмент водопроводной водой до высыхания.
- Засохший материал: смывка (напр. метиленхлорид) или механическая очистка.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.