ACRYFLEX-T · СИСТЕМА ДЛЯ ТЕННИСНЫХ КОРТОВ

Precoat 367-200

Текстурированное финишное покрытие на основе чистого акрилового латекса

ЦВЕТА
15 стандартных цветов

1,37 g/cm³	71 %	1–1½ ч	мин. 3 ч	0,450 kg/m²
Плотность (прибл.)	Сухой остаток (масс.)	Высыхание до отлипа	Интервал перекрытия	Теор. расход

Описание продукта

PRECOAT 367-200 – текстурированное цветное финишное покрытие, наносимое на выравнивающие или амортизирующие слои системы теннисных кортов **ACRYFLEX-T**.

Характеристики продукта

- Текстурированное финишное покрытие на основе 100 % чистого акрилового латекса с кварцевым наполнителем для систем покрытий теннисных кортов.

Преимущества

- Готов к применению
- Текстурированная поверхность
- Высокая УФ-стойкость
- Превосходная гибкость
- Высокая стойкость к истиранию
- Лёгкое смешивание на объекте
- Экономичность

Место в системе

Финишная отделка
Разметка OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT

Цветной слой ← ЭТОТ ПРОДУКТ
PRECOAT 367-200

Амортизирующие слои
Серия UNIRUBBER

Выравнивающий слой
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Грунтовка
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Основание
Асфальт / бетон

ACRYFLEX-T

Амортизирующая акриловая система для теннисных кортов

Покрытия, классифицированные ITF

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	15 стандартных цветов	Интервал перекрытия	минимум 3 ч
Плотность (прибл.)	1,37 g/cm³	Теоретический расход	0,450 kg/m² (1 слой)
Сухой остаток (по массе)	71 %	Температура нанесения	от +14 °C до +35 °C
Высыхание до отлипа	1–1½ ч	Срок хранения	12 мес.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Очистите поверхность от жира, солей, мусора, пыли и любых других загрязнений.

02

Базовый слой

Наносите **PRECOAT 367-200** после **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW или **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT.

03

Смешивание

Продукт готов к применению – добавьте только водопроводную воду (уже содержит кварц 100–300 мкм). Перемешайте низкооборотным миксером до однородности.

04

Нанесение

Распределите резиновым ракелем в 2 слоя: 0,450 kg/m² на слой.

Соотношение смешивания (по массе)



- **75 kg** — PRECOAT 367-200
- **12 kg*** — Вода*

*Количество воды зависит от температуры окружающей среды. В жаркую погоду можно добавить до 5 % воды.

Условия нанесения

+14 °C – +35 °C

Не наносите материал при температуре ниже +14 °C или выше +35 °C.

Расход

0,450 kg/m²

На слой. Прибл. 0,800–1 kg/m² в 2 слоя в зависимости от качества поверхности.

Важно: расход может меняться в зависимости от пористости поверхности, температуры окружающей среды и техники нанесения.

Цветовая гамма

Красный Unica	Терракотовый красный	Синий Босфор	Небесно-голубой	Травяной зелёный
Моховый зелёный	Каменно-серый	Бежевый	Лесной зелёный	Фиолетовый Unica
Тёмно-синий	Magenta	Синий Unica	Светло-синий	Синий океан

Образцы цветов приведены для ориентира – см. цветовую карту Unica. Специальные цвета изготавливаются по запросу.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Упаковка

- Полиэтиленовые бочки 75 kg
- Стальные бочки 200 kg

Хранение

- Хранить в закрытых бочках в сухом крытом складе при температуре от +15 °C до +35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты производства в прохладном сухом месте.
- Не оставляйте продукт на открытом воздухе под солнцем.

Безопасность

- Не классифицируется как опасный.
- Не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца, хроматов и их производных.
- Содержит огнезащитные добавки.
- Правила безопасного обращения и охраны труда см. в паспорте безопасности (SDS).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.