ВЕЛОДОРОЖКИ · МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ

Precoat 367-43 Neutral

Нейтральное финишное покрытие на основе чистого акрилового латекса

ЦВЕТ
Нейтральный
Светло-коричневатый · колеруемый

1,20 g/cm³	61 %	28–37	30 мин	0,300 kg/m²
Плотность (прибл.)	Сухой остаток (масс.)	Блеск (60°)	Высыхание до отлипа	Теор. расход

Описание продукта

PRECOAT 367-43 NEUTRAL – быстросохнущее гладкое финишное покрытие для бетонных и асфальтовых поверхностей. Рекомендуется для велодорожек, многофункциональных акриловых спортивных полов и любых временных площадок внутри и снаружи помещений, например концертных и выставочных залов. Подходит для лёгкой нагрузки.

Характеристики продукта

- Финишное покрытие на основе 100 % чистого акрилового латекса с мелким кварцевым наполнителем для спортивных полов.
- Нейтральная база – колеруется на объекте пигментными пастами Unica.

Преимущества

- Нейтральный – колеровка нужными пигментами
- Быстрое высыхание
- Отличная эластичность
- Простое смешивание на объекте, меньше запасов
- Гладкая поверхность
- Высокая УФ-стойкость
- Высокая стойкость к истиранию
- Экономичность

Место в системе

Разметка линий
OVERLINE 367-F

Цветной слой
PRECOAT 367-43 NEUTRAL
ЭТОТ ПРОДУКТ

Грунтовка
ACRYLIC PRIMER 367-28

Основание
Асфальт / бетон

Велодорожки · спортивные полы

Бетон / асфальт · внутри и снаружи · лёгкая нагрузка

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Светло-коричневатый (нейтр.)**
Плотность (прибл.)	**1,20 g/cm³**
Сухой остаток (по массе)	**61 %**
Блеск (60°)	**28–37**
Высыхание до отлипа	**30 мин**

Интервал перекрытия	**минимум 2 ч**
Теоретический расход	**0,300 kg/m² (1 слой)**
Температура нанесения	**от +14 °C до +35 °C**
Срок хранения	**12 мес.**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Новый асфальт или бетон должен выдерживаться 21 сут. Устраните дефекты, трещины и впадины, затем очистите от пыли, грязи, плесени, мусора и непрочных частиц. Ремонтные участки должны быть ровными и гладкими.

02

Смешивание

Добавьте нужную пигментную пасту и перемешайте низкооборотным миксером до однородности; при необходимости добавьте воду.

03

Нанесение

Нанесите в 2 слоя валиком или безвоздушным распылением: 0,300 kg/m² на слой.

Соотношение смешивания (по массе)



- **75 kg** — PRECOAT 367-43 NEUTRAL
- **7,5 kg*** — Вода*
- **4,5 kg** — Пигментная паста

*Количество воды зависит от температуры воздуха. В жаркую погоду можно добавить до 5 % воды сверх нормы.

Условия нанесения
+14 °C – +35 °C
Не наносите материал при температуре ниже +14 °C или выше +35 °C.

Расход
0,300 kg/m²
На слой, в 2 слоя – в зависимости от проницаемости, пористости и качества поверхности.

Важно: расход может меняться в зависимости от пористости поверхности, температуры воздуха и способа нанесения.

Цвета пигментных паст



Колеровка пигментными пастами Unica. Образцы цветов ориентировочные – сверяйтесь с цветовой картой Unica. Специальные цвета по запросу.

Упаковка

- Полиэтиленовые бочки 75 kg
- Стальные бочки 200 kg

Хранение

- Хранить в закрытых бочках в сухом крытом складе при температуре от +15 °C до +35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления в прохладном сухом месте.
- Не оставляйте продукт на открытом воздухе под солнцем.

Безопасность

- Не классифицируется как опасный.
- Не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца, хроматов и их производных.
- Содержит огнезащитные добавки.
- Сведения о безопасном обращении и охране труда см. в паспорте безопасности (SDS).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com