ACRYFLEX-T · СИСТЕМА ДЛЯ ТЕННИСНЫХ КОРТОВ

Precoat Flex 367-200 WOS Neutral

Концентрированное эластичное нейтральное финишное покрытие на основе акрилового латекса

ЦВЕТ
Нейтральный
Светло-коричневатый · колеруемый

1,14 g/cm³	54 %	1–1½ ч	мин. 3 ч	0,300 kg/m²
Плотность (прибл.)	Сухой остаток (масс.)	Высыхание до отлипа	Интервал перекрытия	Расход (концентрат)

Описание продукта

PRECOAT FLEX 367-200 WOS NEUTRAL – эластичное концентрированное колеруемое цветное финишное покрытие, наносимое на выравнивающий или амортизирующие слои системы для теннисных кортов **ACRYFLEX-T**.

Характеристики продукта

- Концентрированное финишное покрытие на основе 100 % акрилового латекса для систем покрытий теннисных кортов.
- Нейтральная база – колеруется на объекте пигментными пастами Unica.
- Высокие эксплуатационные свойства – не растрескивается на основаниях SBR.

Преимущества

- Нейтральный цвет – колеровка нужными пигментами
- Меньшие складские затраты
- Экономичность
- Не растрескивается на основании SBR
- Простое смешивание на объекте

Место в системе

Финишная отделка
Разметка OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT

Цветной слой ЭТОТ ПРОДУКТ
PRECOAT FLEX 367-200 WOS NEUTRAL

Амортизирующие слои
Серия UNIRUBBER

Выравнивающий слой
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Грунтовка
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Основание
Асфальт / бетон

ACRYFLEX-T

Амортизирующая акриловая система для теннисных кортов

Покрытия, классифицированные ITF

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Светло-коричневатый (нейтр.)**	Интервал перекрытия	**минимум 3 ч**
Плотность (прибл.)	**1,14 g/cm³**	Теоретический расход	**0,300 kg/m² (концентрат, 1 слой)**
Сухой остаток (по массе)	**54 %**	Температура нанесения	**от +15 °C до +35 °C**
Высыхание до отлипа	**1–1½ ч**	Срок хранения	**12 мес.**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Очистите поверхность от жира, солей, мусора, пыли и любых других загрязнений.

02

Базовый слой

Наносите **PRECOAT FLEX 367-200 WOS NEUTRAL** после **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW или **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT.

03

Смешивание

Добавьте кварцевый песок подходящей фракции, нужную пигментную пасту и водопроводную воду. Перемешайте низкооборотным миксером до однородности.

04

Нанесение

Распределите резиновым ракелем в 2 слоя: 0,450 kg/m² на слой.

Соотношение смешивания (по массе)



- **75 kg** — PRECOAT FLEX 367-200 WOS NEUTRAL
- **45 kg** — Кварцевый песок (0,1–0,3 мм)
- **12 kg*** — Вода*
- **5 kg** — Пигментная паста**

*Количество воды зависит от температуры воздуха. В жаркую погоду можно добавить до 5 % воды сверх нормы. **Цвета пигментных паст см. ниже.

Условия нанесения

+15 °C – +35 °C

Не наносите материал при температуре ниже +15 °C или выше +35 °C.

Расход

0,450 kg/m²

Смеси на слой. Ок. 0,800–1 kg/m² в 2 слоя в зависимости от качества поверхности.

Важно: расход может меняться в зависимости от пористости поверхности, температуры воздуха и способа нанесения.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Цвета пигментных паст



Колеровка пигментными пастами Unica. Образцы цветов ориентировочные – сверяйтесь с цветовой картой Unica. Специальные цвета по запросу.

Упаковка

- Полиэтиленовые бочки 75 kg
- Стальные бочки 200 kg

Хранение

- Хранить в закрытых бочках в сухом крытом складе при температуре от +15 °C до +35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления в прохладном сухом месте.
- Не оставляйте продукт на открытом воздухе под солнцем.
- Беречь от замерзания.

Безопасность

- Не классифицируется как опасный.
- Не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца, хроматов и их производных.
- Содержит огнезащитные добавки.
- Сведения о безопасном обращении и охране труда см. в паспорте безопасности (SDS).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com