ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ · PUD НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

PUD Rooftop 5210

Лёгкое высокоэластичное гидроизоляционное покрытие на полиуретановой дисперсии

ЦВЕТ
Белый
спец. цвета по запросу

0,86 g/cm³	61 %	350 %	30 мин	0,8–1 мм
Плотность (20 °C) – лёгкий	Нелетучие вещества	Удлинение	Высыхание до отлипа (24 °C)	Гидроизоляционная плёнка, 3–4 слоя

Описание продукта

PUD ROOFTOP 5210 — высокоэластичное лёгкое гидроизоляционное покрытие на водной основе из чистой PUD. Специальная добавка обеспечивает высокую грязестойкость, паропроницаемость и теплоизоляцию в сочетании с безупречной гидро- и звукоизоляцией.

Области применения

- Кровли
- Стены
- Эксплуатируемые кровли
- Борта бассейнов
- Террасы и многие другие зоны

Преимущества

- Высокая эластичность
- Паропроницаемость
- Безупречная гидроизоляция
- Звуко- и теплоизоляция
- Стойкость к истиранию – износостойкость
- Отличная прочность сцепления
- УФ-стойкость
- Малый вес

Место в системе

Гидроизоляционная мембрана — ЭТОТ ПРОДУКТ
PUD ROOFTOP 5210 · 3–4 слоя · 0,8–1 мм

Грунтовочный слой
PUD ROOFTOP 5210, разбавленный 20 % воды

Основание
Бетон ≥ 25 N/mm², 21–28 дн.

Жидкая гидроизоляция

Лёгкая паропроницаемая PUD-мембрана

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Белый (спец. цвета по запросу)**	Шор A	**62,2**
Плотность (20 °C)	**0,86 g/cm³**	Шор D	**7,1**
Нелетучие вещества	**61 %**	Удлинение	**350 %**
Высыхание до отлипа (24 °C)	**30 мин**	Расход	**1–1,5 l/m²**
Время высыхания (24 °C)	**2 ч 30 мин**	Толщина плёнки	**0,8–1 мм (3–4 слоя)**
Время полного отверждения	**4 ч 30 мин**	Упаковка	**20 l**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Бетон мин. 25 N/mm², чистый, сухой и прочный. Удалить пыль, цементное молочко, масло, жир, составы для ухода и упрочнители. Высушить до 75 % отн. вл. (BS 8204).

02

Смешивание

Перемешивать низкооборотным миксером (300–400 об/мин) – не вручную. При необходимости добавлять только водопроводную воду, без растворителей.

03

Грунтовочный слой

Разбавить **PUD ROOFTOP 5210** 20 % водопроводной воды и нанести валиком.

04

Гидроизоляционные слои

Наносить без разбавления валиком, предпочтительно в 3–4 слоя, до толщины 0,8–1 мм.

Дождь
10–16 ч
Не выполнять работы, если в течение 10–16 ч ожидается дождь; после дождя дать поверхности полностью высохнуть.

Толщина
0,8–1 мм
Рекомендуемый минимум – по более толстым системам обращайтесь в Unica.

Расход
1–1,5 l/m²
В зависимости от основания и требуемой толщины.

Важно: перед нанесением на существующие покрытия проверить совместимость и адгезию. Проливы технических жидкостей (гидравлическое масло, топливо, антифриз) удалять незамедлительно.

Важные указания

- Низкие температуры замедляют высыхание, высокие – ускоряют.
- Макс. относительная влажность при нанесении и отверждении – прибл. 75 %.
- Температура основания – не менее чем на 3 °C выше точки росы.
- Влажность бетона < 6 % по массе; возраст бетона мин. 21–28 дн.
- Предварительно заделать углубления и трещины – неровности могут проявиться через систему.
- Не хранить материалы на открытом воздухе или под прямыми солнечными лучами.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Упаковка

- 20 l

Безопасность

- Безопасное обращение, хранение и утилизация – см. актуальный паспорт безопасности.

Очистка

- Сразу очищать всё оборудование водопроводной водой.
- Отверждённое покрытие: только ручная очистка.
- Мыть руки мягким мылом и большим количеством воды.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.