ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ · ВОДНАЯ PUD

PUD Rooftop 5232

ЦВЕТ
Белый
спеццвета по запросу

Высокоэластичное гидроизоляционное покрытие на основе полиуретановой дисперсии

1,25 g/cm³	66 %	550 %	30 мин	0,8–1 мм
Плотность (20 °C)	Нелетучие вещества	Удлинение	Высыхание до отлипа (24 °C)	Гидроизоляционная плёнка, 3–4 слоя

Описание продукта

PUD ROOFTOP 5232 – высокоэластичное гидроизоляционное покрытие на основе чистой водной PUD. Специальная добавка обеспечивает высокую стойкость к загрязнению наряду с отличной гидроизоляцией.

Области применения

- Кровли
- Стены
- Эксплуатируемые кровли
- Борта бассейнов
- Террасы и многое другое

Преимущества

- Высокая эластичность
- Отличная гидроизоляция
- Эстетичные варианты цвета
- Высокая стойкость к загрязнению
- Легко наносится по бетону
- Стойкость к истиранию – износостойкое
- Отличная прочность сцепления
- УФ-стабильное

Место в системе

Гидроизоляционная мембрана — ЭТОТ ПРОДУКТ
PUD ROOFTOP 5232 · 3–4 слоя · 0,8–1 мм

Грунтовочный слой
PUD ROOFTOP 5232, разбавленный 20 % воды

Основание
Бетон ≥ 25 N/mm², 21–28 сут

Жидкая гидроизоляция

Кровли · террасы · площадки · бассейны

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Белый (спеццвета по запросу)**	Шор A	**62,2**
Плотность (20 °C)	**1,25 g/cm³**	Шор D	**7,1**
Нелетучие вещества	**66 %**	Удлинение	**550 %**
Высыхание до отлипа (24 °C)	**30 мин**	Расход	**1–1,5 kg/m²**
Время высыхания (24 °C)	**2 ч 30 мин**	Толщина плёнки	**0,8–1 мм (3–4 слоя)**
Время полного отверждения	**4 ч 30 мин**	Упаковка	**20 kg**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Бетон мин. 25 N/mm², чистый, сухой и прочный. Удалите пыль, цементное молочко, масла, жиры, составы для ухода и упрочнители. Высушите до 75 % отн. вл. (BS 8204).

02

Смешивание

Смешивайте низкооборотным механическим миксером (300–400 об/мин) – не вручную. При необходимости добавляйте только водопроводную воду, без растворителей.

03

Грунтовочный слой

Разбавьте **PUD ROOFTOP 5232** на 20 % водопроводной водой и нанесите валиком.

04

Гидроизоляционные слои

Наносите без разбавления валиком, предпочтительно в 3–4 слоя, до толщины 0,8–1 мм.

Дождь
10–16 ч
Не начинайте работы, если в течение 10–16 ч ожидается дождь; после дождя дайте поверхности полностью высохнуть.

Толщина
0,8–1 мм
Минимум рекомендуемый – для более толстых систем обращайтесь в Unica.

Расход
1–1,5 kg/m²
Зависит от основания и требуемой толщины.

Важно: перед нанесением по существующим покрытиям проверьте совместимость и адгезию. Проливы технических жидкостей (гидравлическое масло, топливо, антифриз) удаляйте сразу.

Важные указания

- Низкая температура замедляет высыхание, высокая – ускоряет.
- Макс. отн. влажность при нанесении и отверждении – прибл. 75 %.
- Температура основания – не менее чем на 3 °C выше точки росы.
- Влажность бетона < 6 % по массе; возраст бетона мин. 21–28 сут.
- Сначала устраните впадины и трещины – неровности могут проявиться сквозь систему.
- Не храните материалы на улице или под прямым солнцем.
- Рекомендуются пробные выкраски для согласования вида, расхода и качества работ.
- Особый уход не требуется – за рекомендациями обращайтесь в техотдел Unica.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Упаковка

- 20 kg

Безопасность

- Безопасное обращение, хранение и утилизация – см. актуальный паспорт безопасности.

Очистка

- Сразу промывайте всё оборудование водопроводной водой.
- Отверждённое покрытие: только ручная очистка.
- Мойте руки мягким мылом и большим количеством воды.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.