ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛЫ · ВОДНЫЙ PUD

PUD WB Basecoat Matt 2K

Водный матовый цветной промежуточный слой PUD

ЦВЕТ
Цвета по RAL
матовый цветной базовый слой

1,25 g/cm³	54,5 %	45 мин	5 ч	0,120–0,150 kg/m²
Удельный вес (смесь)	Сухой остаток (по массе)	Высыхание до отлипа	Межслойная выдержка	Теоретический, на слой

Описание продукта

PUD WB BASECOAT MATT 2K – двухкомпонентное, разбавляемое водой, цветное матовое промежуточное покрытие на основе PUD. Применяется как цветной базовый слой под прозрачный лак.

Применение продукта

- Бетон, микробетон и штампованный бетон
- Стены
- Полы из ПВХ, паркета и линолеума – прямое нанесение

Преимущества

- Быстрое высыхание
- Низкое содержание ЛОС
- Высокая УФ- и износостойкость
- Высокая адгезия
- Матовый внешний вид
- Нетоксичен, без запаха
- Валик, кисть или безвоздушное распыление

Место в системе

Прозрачное финишное покрытие
PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K

Цветной базовый слой — ЭТОТ ПРОДУКТ
PUD WB BASECOAT MATT 2K · 0,100–0,150 kg/m²

Грунтовка (новый бетон)
MICRO PRIMER WB 2K

Основание
Бетон · микробетон · ПВХ · паркет

Водная система PUD для полов

Цветной базовый слой + прозрачный финиш · низкие ЛОС

UNICA рекомендует наносить PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K поверх PUD WB BASECOAT MATT 2K.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Цвета по RAL**	Межслойная выдержка	**5 ч**
Удельный вес (смесь)	**1,25 g/cm³**	Температура нанесения	**от +10 °C до +35 °C**
Сухой остаток (по массе)	**54,5 %**	Ввод в эксплуатацию	**12 °C / 24 ч · 23 °C / 18 ч · 30 °C / 12 ч**
Вязкость (Brookfield)	**760 сП**	Полное отверждение	**7 сут**
Высыхание до отлипа	**45 мин**	Соотношение смешивания (по массе)	**90 A : 10 B**
Теоретический расход	**0,120–0,150 kg/m² (1 слой) · 30 µm сух. плёнки**	Срок хранения	**8 мес.**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Без пыли, грязи и масла. Покрытия старше 48 ч зашлифуйте и загрунтуйте. На новые поверхности сначала нанесите **MICRO PRIMER WB 2K**. ПВХ, паркет и линолеум можно покрывать напрямую.

02

Смешивание

Перемешайте A и B отдельно, добавьте B в A высокооборотным миксером, добавьте 20 % воды и мешайте 3 мин. Перелейте в чистую ёмкость, перемешайте 1 мин и выдержите несколько минут.

03

Нанесение

Наносите валиком или безвоздушным распылением. Работайте «мокрым по мокрому» во избежание следов валика, прокатывайте вдоль короткой стороны или сразу прокатывайте вторым работником.

04

Финишное покрытие

Перекрытие через 5 ч. Финиш – **PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K**.

Соотношение смешивания (по массе)



90 частей
Компонент A – пигментированный PUD

10 частей
Компонент B – отвердитель

Добавьте 20 % воды в смесь A + B.

Условия нанесения
+10 °C – +35 °C
При температуре выше +35 °C добавьте в смесь немного воды.

Ввод в эксплуатацию
18 ч при 23 °C
24 ч при 12 °C · 12 ч при 30 °C. Полное отверждение через 7 сут.

Расход
0,100–0,150 kg/m²
Зависит от гладкости поверхности, погоды и техники нанесения.

Важно: расход может меняться в зависимости от гладкости поверхности, погодных условий и техники нанесения.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Упаковка

- Комплекты 5 kg и 20 kg

Хранение

- Хранить плотно закрытым в сухом месте при +15…+35 °C.
- Срок хранения: 8 мес. с даты изготовления.

Безопасность

- Не классифицируется как опасный.
- Не содержит ртути, асбеста, формальдегида и свинца.
- См. паспорт безопасности материала.

Очистка

- Уход: pH-нейтральное моющее средство – 100 ml средства на 10 l воды, мягкая швабра, затем ополаскивание чистой водой.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Пояснения, приведённые в настоящем техническом листе, основаны на результатах испытаний, проведённых в соответствии с применимыми стандартами, и предназначены служить руководством для специалистов по нанесению. Поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, способные повлиять на результат, полностью находятся вне нашего контроля, UNICA не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий в отношении данного материала. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и её единственная ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается стоимостью замены продукта в случае производственного брака. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо прямой или косвенный, специальный или последующий вред, убытки или ущерб, возникшие в связи с материалом или его нанесением. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, изменения или перемены в состоянии основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com