ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛЫ · ВОДНЫЙ PUD

PUD WB Clearcoat Semi Matt 2K

Водный антибактериальный полуматовый прозрачный финиш PUD

ВНЕШНИЙ ВИД
Прозрачный
бесцветный · полуматовый

1,15 g/cm³	56 %	50–60 с	45 мин	0,080–0,100 kg/m²
Удельный вес	Сухой остаток (по массе)	Вязкость (чашка Форда 4)	Высыхание до отлипа	Теоретический, на слой

Описание продукта

PUD WB CLEARCOAT SEMI MATT 2K – двухкомпонентное, разбавляемое водой, антибактериальное прозрачное полуматовое финишное покрытие на основе PUD для полов и стен.

Область применения

- Полы с эпоксидным или полиуретановым покрытием
- Бетон, микробетон и штампованный бетон
- Стены
- Полы из ПВХ и паркета

Преимущества

- Быстрое высыхание
- Высокая УФ- и износостойкость
- Антибактериальный
- Валик, кисть или безвоздушное распыление
- Низкое содержание ЛОС
- Высокая адгезия
- Нетоксичен, без запаха

Место в системе

Прозрачное финишное покрытие ЭТОТ ПРОДУКТ
PUD WB CLEARCOAT SEMI MATT 2K · полуматовый

Цветной базовый слой (опция)
PUD WB BASECOAT MATT 2K

Грунтовка (новые поверхности)
MICRO PRIMER WB 2K

Основание
Эпоксидный / ПУ пол · бетон · ПВХ · паркет

Водная система PUD для полов

Антибактериальный прозрачный финиш · низкие ЛОС

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Прозрачный, бесцветный**	Межслойная выдержка	**5 ч**
Удельный вес	**1,15 g/cm³**	Температура нанесения	**от +10 °C до +35 °C**
Сухой остаток (по массе)	**56 %**	Ввод в эксплуатацию	**12 °C / 24 ч · 23 °C / 18 ч · 30 °C / 12 ч**
Вязкость (чашка Форда 4)	**50–60 с**	Полное отверждение	**7 сут**
Высыхание до отлипа	**45 мин**	Соотношение смешивания (по массе)	**4,5 kg A + 0,5 kg B**
Теоретический расход	**0,080–0,100 kg/m² (1 слой) · 30 µm сух. плёнки**	Срок хранения	**8 мес.**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Без пыли, грязи и масла. Покрытия старше 48 ч зашлифуйте и загрунтуйте. На новые поверхности сначала нанесите **MICRO PRIMER WB 2K**.

02

Смешивание

Перемешайте A и B отдельно, добавьте B в A низкооборотным миксером, добавьте 20 % воды и мешайте 3 мин. Перелейте в чистую ёмкость, перемешайте 1 мин и выдержите несколько минут.

03

Нанесение

Наносите валиком или безвоздушным распылением. Работайте «мокрым по мокрому» во избежание следов валика, прокатывайте вдоль короткой стороны или сразу прокатывайте вторым работником.

04

Перекрытие

Между слоями – 5 ч. Ввод в эксплуатацию через 12–24 ч в зависимости от температуры.

Соотношение смешивания (по массе)



4,5 kg
Компонент A – смола PUD

0,5 kg
Компонент B – отвердитель

Добавьте 20 % воды в смесь A + B. Перемешивайте низкооборотным миксером.

Условия нанесения
+10 °C – +35 °C
При температуре выше +35 °C добавьте в смесь немного воды.

Ввод в эксплуатацию
18 ч при 23 °C
24 ч при 12 °C · 12 ч при 30 °C. Полное отверждение через 7 сут.

Расход
0,100–0,150 kg/m²
Зависит от гладкости поверхности, погоды и техники нанесения.

Важно: расход может меняться в зависимости от гладкости поверхности, погодных условий и техники нанесения.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Упаковка

- Комплекты 5 kg

Хранение

- Хранить в закрытой таре в сухом месте при +15…+35 °C.
- Срок хранения: 8 мес. с даты изготовления.

Безопасность

- Не классифицируется как опасный.
- Не содержит ртути, асбеста, формальдегида и свинца.
- См. паспорт безопасности материала.

Очистка

- Уход: pH-нейтральное моющее средство – 100 ml средства на 10 l воды, мягкая швабра, затем ополаскивание чистой водой.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Пояснения, приведённые в настоящем техническом листе, основаны на результатах испытаний, проведённых в соответствии с применимыми стандартами, и предназначены служить руководством для специалистов по нанесению. Поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, способные повлиять на результат, полностью находятся вне нашего контроля, UNICA не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий в отношении данного материала. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и её единственная ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается стоимостью замены продукта в случае производственного брака. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо прямой или косвенный, специальный или последующий вред, убытки или ущерб, возникшие в связи с материалом или его нанесением. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, изменения или перемены в состоянии основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com