ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ · АЛИФАТИЧЕСКИЙ ПОЛИУРЕТАН

PU Acrylic Topcoat 2K

ЦВЕТ
Цвета RAL
глянцевый или матовый

Двухкомпонентное алифатическое полиуретановое финишное покрытие на растворителе

1,35 g/cm³	48 %	2–4 ч	2 ч	0,180 kg/m²
Плотность смеси	Сухой остаток (по объёму)	Высыхание до отлипа	Жизнеспособность смеси (20 °C)	при 80 µm сухой плёнки

Описание продукта

PU ACRYLIC TOPCOAT 2K – двухкомпонентное глянцевое или матовое алифатическое полиуретановое финишное покрытие на растворителе с хорошей химической и механической стойкостью и гигиеничной поверхностью.

Наносится поверх

- Эпоксидных грунтовок на растворителе или без растворителя
- Эпоксидных подслоёв
- Эпоксидных и полиуретановых наливных полов
- Металлических поверхностей – антикоррозионная защита

Преимущества

- Хорошая химическая и механическая стойкость
- Антибактериальная гигиеничная поверхность
- Бесшовное
- Хорошая эластичность
- Хорошее отверждение при низких температурах
- Отличная антикоррозионная защита металла
- Хорошая износостойкость
- Безвоздушное распыление, кисть или валик

Место в системе

Алифатический ПУ-финиш — ЭТОТ ПРОДУКT
PU ACRYLIC TOPCOAT 2K · 80 µm сухой плёнки

Базовый слой
Эпоксидный / ПУ наливной слой или подслой

Грунтовка
Эпоксидная грунтовка на растворителе или без растворителя

Основание
Бетон · металл

УФ-стабильная финишная защита

Алифатический ПУ-финиш для эпоксидных и ПУ-систем

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Плотность смеси (20 °C)	**прибл. 1,35 g/cm³**
Сухой остаток (по объёму)	**прибл. 48 %**
Высыхание до отлипа	**2–4 ч**
Интервал перекрытия	**мин. 24 ч – макс. 48 ч**
Расход	**0,180 kg/m² при 80 µm сухой плёнки**
Жизнеспособность смеси (20 °C)	**2 ч**
Соотношение смешивания	**15,4 kg основы + 4,6 kg отвердителя**

Температура смеси	**выше +15 °C**
До отлипа / обращения / перекрытия 10 °C	**8 ч / 20 ч / 28 ч**
До отлипа / обращения / перекрытия 16 °C	**7 ч / 10 ч / 24 ч**
До отлипа / обращения / перекрытия 24 °C	**6 ч / 8 ч / 20 ч**
До отлипа / обращения / перекрытия 32 °C	**4 ч / 6 ч / 18 ч**
Рабочая температура (отвержд.)	**от −60 °C до +130 °C**

Порядок нанесения

01

Смешивание

Тщательно перемешайте компонент A, добавьте компонент B в указанном соотношении и смешивайте 3 мин низкооборотной дрелью-миксером (200–300 об/мин).

02

Нанесение

Наносите безвоздушным распылением, кистью или валиком. Температура смеси – выше +15 °C. Не разбавлять.

03

Перекрытие

Перекрывайте через мин. 24 ч, макс. 48 ч – для других температур см. таблицу высыхания.

Соотношение смешивания (по массе)



- **15,4 kg** — Основа
- **4,6 kg** — Отвердитель

Также поставляется: 3,85 kg основы + 1,15 kg отвердителя.

Жизнеспособность смеси
2 ч
При +20 °C.

Расход
0,180 kg/m²
При толщине сухой плёнки 80 µm.

Рабочая температура
−60 … +130 °C
Отверждённой плёнки.

Важно: не разбавляйте продукт. Очищайте весь инструмент Разбавителем UP-002 в пределах жизнеспособности.

Упаковка

- 15,4 kg основы + 4,6 kg отвердителя
- 3,85 kg основы + 1,15 kg отвердителя

Безопасность

- После отверждения неопасен.
- Меры защиты, транспортировка и утилизация – см. паспорт безопасности (MSDS).

Очистка

- Очищайте весь инструмент и оборудование Разбавителем UP-002 до окончания жизнеспособности.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.