l'unicflex™ | ОТДЕЛКА ПОЛОВ И СТЕН · ВОДНЫЙ PUD

PU Clearcoat WB 2K

Водный антибактериальный матовый прозрачный PUD-лак

ВНЕШНИЙ ВИД
Прозрачный
бесцветный · матовый

1,15 g/cm³	56 %	50–60 с	45 мин	0,100–0,150 kg/m²
Удельный вес	Сухой остаток (по массе)	Вязкость (чашка Форда 4)	Высыхание до отлипа	Расход

Описание продукта

PU CLEARCOAT WB 2K — двухкомпонентный водоразбавляемый антибактериальный прозрачный матовый финиш на основе PUD. Придаёт матовость полам и стенам с эпоксидным или полиуретановым покрытием.

Область применения

- Матовая отделка полов и стен с эпоксидным покрытием
- Матовая отделка полов и стен с полиуретановым покрытием

Преимущества

- Быстрое высыхание
- Высокая УФ- и абразивостойкость
- Матовый вид
- Валик, кисть или безвоздушное распыление
- Низкое содержание ЛОС
- Высокая адгезия
- Нетоксичен, без запаха

Место в системе

Матовый прозрачный финиш — ЭТОТ ПРОДУКT
PU CLEARCOAT WB 2K · 0,100–0,150 kg/m²

Покрытие пола / стен
Эпоксид или полиуретан

Основание
Поверхности полов и стен

Водная PUD-отделка

Антибакт. матовый прозрачный финиш · низкий ЛОС

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Прозрачный, бесцветный**	Межслойная выдержка	**5 ч**
Удельный вес (прибл.)	**1,15 g/cm³**	Температура нанесения	**+10 °C – +35 °C**
Сухой остаток (по массе)	**56 %**	Ввод в эксплуатацию	**12 °C / 24 ч · 23 °C / 18 ч · 30 °C / 12 ч**
Вязкость (чашка Форда 4)	**50–60 с**	Полное отверждение	**7 дн.**
Высыхание до отлипа	**45 мин**	Соотношение смешивания (по массе)	**16 kg A + 4 kg B**
Теоретический расход	**0,120–0,150 kg/m² (1 слой) · 30 µm сух. плёнки**	Срок хранения	**8 мес.**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Удалить пыль, грязь и масло. Покрытия старше 48 ч механически зашероховать и загрунтовать.

02

Смешивание

Перемешать A и B отдельно, добавить B к A высокооборотным миксером, смешать 3 мин; перелить в чистую тару, смешать 1 мин и дать постоять несколько минут.

03

Нанесение

Наносить валиком или безвоздушно. Работать «мокрым по мокрому», катать вдоль короткой стороны или сразу прокатывать вторым работником против следов валика.

04

Перекрытие

Между слоями 5 ч. Полное отверждение через 7 дн.

Соотношение смешивания (по массе)



16 kg
Компонент A – PUD-смола

4 kg
Компонент B – отвердитель

Выше +35 °C в смесь можно добавить очень немного воды.

Условия нанесения
+10 °C – +35 °C
Не наносить ниже +10 °C и выше +35 °C.

Ввод в эксплуатацию
18 ч при 23 °C
24 ч при 12 °C · 12 ч при 30 °C. Полное отверждение через 7 дн.

Расход
0,100–0,150 kg/m²
Зависит от гладкости поверхности, погоды и техники нанесения.

Важно: расход может меняться в зависимости от гладкости поверхности, погодных условий и техники нанесения.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Упаковка

- Комплекты 10 kg или 20 kg

Хранение

- Хранить с плотно закрытыми крышками в сухом защищённом месте при 15–35 °C.
- Срок хранения: 8 мес. с даты производства.

Безопасность

- Не классифицируется как опасный; содержит антипирены.
- Не содержит ртути, асбеста, формальдегида и свинца.
- См. паспорт безопасности материала.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Пояснения, приведённые в настоящем техническом листе, основаны на результатах испытаний, проведённых в соответствии с применимыми стандартами, и предназначены служить руководством для специалистов по нанесению. Поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, способные повлиять на результат, полностью находятся вне нашего контроля, UNICA не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий в отношении данного материала. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и её единственная ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается стоимостью замены продукта в случае производственного брака. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо прямой или косвенный, специальный или последующий вред, убытки или ущерб, возникшие в связи с материалом или его нанесением. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, изменения или перемены в состоянии основания, на которое нанесены её продукты.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com