L'UNICFLOOR · ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТОВКИ

Unepox 128-05 2K

Эпоксидная грунтовка без растворителей

ВНЕШНИЙ ВИД

Коричневатый мутный
грунтовка без растворителей

1,03 g/cm³	100 %	35 мин	6–8 ч	0,350 kg/m²
Плотность (20 °C)	Сухой остаток (по объёму)	Время гелеобразования, 20 kg (20 °C)	Высыхание до отлипа (20 °C)	Ориентировочный расход

Описание продукта

UNEPOX 128-05 2K – двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для бетона без растворителей с полиаминным отвердителем. Обеспечивает отличную адгезию, хорошую стойкость к воде и маслам и хорошо отверждается при низкой температуре.

Основное применение

- Склады химикатов
- Больницы и лаборатории
- Розливочные заводы
- Зоны движения погрузчиков
- Торговые центры
- Автомобильная промышленность

Преимущества

- 100 % без растворителей
- Отличная адгезия
- Хорошая стойкость к воде и маслам
- Хорошее отверждение при низкой темп.
- Простое нанесение
- ЛОС 0,56 g/l

Место в системе

Покрытие для пола
Эпоксидная система пола L'unicfloor

Грунтовка — ЭТОТ ПРОДУКТ
UNEPOX 128-05 2K · 1 слой

Основание
Бетон, мин. 28 сут

Эпоксидные системы L'unicfloor

Грунтовка без растворителей для эпоксидных полов

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Компонент A / B	Эпоксидная смола / эпоксидный отвердитель	Высыхание до отлипа (20 °C)	6–8 ч
Цвет	Коричневатый мутный	Время перекрытия (20 °C)	24 ч
Плотность (20 °C)	1,03 g/cm³	Полное отверждение	7 сут
Сухой остаток (по объёму)	100 %	Количество слоёв	1
Темп. поверхности и воздуха	от +10 °C до +30 °C	Содержание ЛОС	0,56 g/l
Укрывистость при 80 µm	8–9 m²/kg	Соотношение смешивания (по массе)	2 : 1
Время гелеобразования, 20 kg	35 мин	Срок хранения	12 мес.

Химическая стойкость

Разбавленные кислоты · Моющие средства · Растительные, животные и минеральные масла · Дизтопливо и бензин · Многие растворители

Порядок нанесения

01 — Подготовка поверхности
Очистите поверхность от жира, пыли и загрязнений. Возраст нового бетона – мин. 28 сут. Предварительно устраните впадины и трещины.

02 — Смешивание
Перемешайте компонент A, добавьте B (2 : 1 по массе) и мешайте 3 мин низкооборотным электромиксером до однородности. Температура смеси выше +15 °C.

03 — Нанесение
Наносите шпателем – ориентировочный расход 0,350 kg/m². Не разбавлять.

04 — Следующий слой
Интервал между слоями мин. 24 ч / макс. 48 ч; после 48 ч отшлифуйте для хорошей адгезии.

Соотношение смешивания (по массе)



- **2 части** — Компонент A – эпоксидная смола
- **1 часть** — Компонент B – отвердитель

Поставляется как 13,4 kg A + 6,6 kg B. Не добавляйте растворитель.

Условия нанесения
+10 °C – +30 °C
Темп. поверхности и воздуха; отн. влажность макс. 75 %.

Расход
0,350 kg/m²
Ориентировочно – толщину согласуйте с техотделом Unica.

Время гелеобразования
35 мин
Смесь 20 kg при 20 °C.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Важно: защищайте новое покрытие от воды в первые 24 ч. Низкие температуры вызывают проблемы с розливом и пузырями, высокие сокращают время высыхания.

Важные указания

- Не смешивайте вручную – используйте низкооборотный электромиксер.
- Проверьте совместимость и адгезию на существующих покрытиях.
- Не храните материалы на улице и под прямым солнцем.
- Рекомендуются пробы на объекте для согласования отделки, расхода и сопротивления скольжению.

Упаковка

- Компонент A: 13,4 kg
- Компонент B: 6,6 kg

Хранение

- Хранить в закрытой таре в сухом помещении при +14...+35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

Безопасность

- Правила безопасного обращения, хранения и утилизации см. в актуальном паспорте безопасности.

Очистка

- Очищайте инструмент в пределах жизнеспособности разбавителем UP-002.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.