L'UNICFLOOR · ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТОВКИ

Unepox Primer SFR

Двухкомпонентная пропиточная эпоксидная грунтовка по бетону на растворителе

ВНЕШНИЙ ВИД
Прозрачный
без наполнителей

1,03 g/cm³	26 %	8 ч	7 сут	7–8 m²/kg
Плотность	Сухой остаток (по объёму)	Жизнеспособность смеси	Полное отверждение	Укрывистость

Описание продукта

UNEPOX PRIMER SFR – двухкомпонентная пропиточная эпоксидная грунтовка на растворителе для бетона. Заполняет капилляры поверхности бетона, повышает непроницаемость для жидкостей, упрочняет поверхность и создаёт основание с исключительно высокой адгезией для последующих покрытий.

Основные характеристики

- Пропитка поверхности бетона
- Упрочняет поверхность бетона
- Повышает непроницаемость для жидкостей

Преимущества

- Отличная адгезия к бетону
- Отверждается до +5 °C
- Готова к применению – без разбавления
- Перекрывается алкидными, ХК, эпоксидными и ПУ

Место в системе

Система покрытия
Алкид · ХК · эпоксид · ПУ

Пропиточная грунтовка ЭТОТ ПРОДУКТ
UNEPOX PRIMER SFR · 7–8 m²/kg

Основание
Бетон

L'unicfloor эпоксидные системы

Пропиточная грунтовка для бетона

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Прозрачный**	Полное отверждение	**7 сут**
Плотность (20 °C)	**ок. 1,03 g/cm³**	Укрывистость	**7–8 m²/kg**
Сухой остаток (по объёму)	**ок. 26 %**	Жизнеспособность смеси	**8 ч**
Высыхание до отлипа	**6–8 ч**	Соотношение смешивания (по объёму)	**50 : 50**
Интервал перекрытия	**мин. 24 ч – макс. 48 ч**	Срок хранения	**мин. 24 мес.**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой и прочной. Удалите грязь, цементное молочко, жир, составы для ухода и посторонние вещества механической обработкой; после кислотного травления удалите кислую воду и пыль водоструйкой или пылесосом.

02

Смешивание

Смешайте основу и отвердитель 50 : 50 по массе. Готова к применению – растворитель не нужен.

03

Нанесение

Наносить кистью или валиком: на гладкие поверхности один слой, на пористые может потребоваться два.

Соотношение смешивания (по массе)

50 частей	50 частей

- **50 частей** — Основа
- **50 частей** — Отвердитель

Поставка: 3 kg A + 3 kg B или 15 kg A + 15 kg B.

Количество слоёв
1–2 слоя
Один на гладких, два на пористых поверхностях.

Укрывистость
7–8 m²/kg
Зависит от проницаемости и пористости поверхности.

Жизнеспособность смеси
8 ч
При 20 °C.

Важно: продукт готов к нанесению – не добавляйте растворитель.

Упаковка

- 3 kg A + 3 kg B в банках
- 15 kg A + 15 kg B в жестяных банках

Хранение

- Хранить в прохладном сухом месте.
- Срок хранения: не менее 24 мес.

Безопасность

- Безопасное применение и утилизация – см. паспорта безопасности.

Очистка

- Растворитель для очистки: разбавитель UP-002.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com