L'UNICFLOOR · ВОДНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТОВКИ

Unepox Primer WB 2K

Двухкомпонентная водная эпоксидная грунтовка для влажного бетона

ЦВЕТ

Молочно-янтарный

пигментированная грунтовка

1,0 g/cm³	34 %	12 ч	2,2 MPa	7–8 m²/kg
Плотность	Сухой остаток (по объёму)	Высыхание до отлипа	Прочность сцепления	Укрывистость, 1 слой

Описание продукта

UNEPOX PRIMER WB 2K – двухкомпонентная водная эпоксидная грунтовка для бетона под покрытия Unepox. Проникает в основание, улучшает адгезию, уменьшает пузыри и проколы на пористом бетоне и под толстослойными финишами; допускает нанесение на влажное основание.

Область применения

- Грунт по влажному бетону / кладке, где нужна толстослойная пигментированная грунтовка
- Под покрытия для пола Unepox
- Пропитка
- При мокрых методах подготовки поверхности

Преимущества

- На водной основе
- Без растворителей
- Отличная адгезия
- Наносится на влажный бетон
- Быстрое высыхание
- Уменьшает пузыри и проколы

Место в системе

Покрытие для пола
Покрытия для пола Unepox

Грунтовка — ЭТОТ ПРОДУКТ
UNEPOX PRIMER WB 2K · 1 слой

Основание
Бетон, мин. 30 сут · допустима влажность

L'unicfloor эпоксидные системы

Водная грунтовка для влажного бетона

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Молочно-янтарный**
Плотность (20 °C)	**1,0 g/cm³**
Сухой остаток (по объёму)	**34 %**
Высыхание до отлипа	**12 ч**
Интервал перекрытия	**мин. 24 ч – макс. 48 ч**
Полное отверждение	**7 сут**

Прочность сцепления	**2,2 MPa**
Укрывистость (1 слой)	**7–8 m²/kg**
Соотношение смешивания	**3 : 1 (75 : 25)**
Лёгкая / обычная / тяжёлая пешеходная нагрузка	**16 ч / 24 ч / 72 ч**
Срок хранения	**12 мес.**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Новый бетон ≥ 30 сут при > 20 °C. Удалите разделительные составы, составы для ухода, соли и упрочнители дробеструйной обработкой или фрезерованием; старый бетон обезжирьте сильным моющим средством.

02

Смешивание

Влейте перемешанный отвердитель в банку со смолой и смешивайте 2–3 мин электро- или пневмомиксером с металлической насадкой.

03

Нанесение

Сразу вылейте на пол и распределите плоским резиновым ракелем, втирая грунтовку в пористую поверхность.

04

Нанесение финиша

Финиш через 6 ч при 22 °C после высыхания до нелипкости. При появлении проколов загрунтуйте очень пористый бетон повторно.

Соотношение смешивания



75
Часть A

25
Часть B

Смешивайте весь комплект: 75 частей A : 25 частей B.

Отверждение
16–72 ч
Мин. 16 ч выше 21 °C, 72 ч при 16–21 °C.

Укрывистость
7–8 m²/kg
Один слой – зависит от проницаемости и пористости поверхности.

Прочность сцепления
2,2 MPa
По правильно подготовленному бетону.

Важно: не наносить непосредственно на твёрдую древесину, фанеру, ДСП, паркет, винил на мягкой или губчатой подложке, металл, стеклопластик или пластик.

Важные указания

- Жара ускоряет отверждение и сокращает время работы; холод замедляет его.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию, не вдыхайте пары.
- Не готовьте более одного комплекта одновременно.

Упаковка

- Комплекты 20 kg (часть A и B) в металлической таре

Хранение

- Хранить в закрытой таре в сухом крытом помещении при +10...+35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

Безопасность

- Используйте перчатки и маски.
- Безопасное обращение и охрана труда – см. паспорт безопасности продукта.

Очистка

- Сразу после нанесения очистите инструменты водой.
- Не допускайте отверждения эпоксида на поверхности плитки.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.