L'UNICFLOOR · ЭПОКСИДЫ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Unepox Varnish R60 2K

Эпоксидный лак без растворителей / прозрачное покрытие

ВНЕШНИЙ ВИД
Прозрачный
прозрачная жидкость

1,13 g/cm³	100 %	45 мин	4–6 ч	0,300 kg/m²
Плотность смеси	Сухой остаток (по объёму)	Жизнеспособность смеси (20 °C)	Высыхание до отлипа	при 300 µm

Описание продукта

UNEPOX VARNISH R60 2K – двухкомпонентный прозрачный эпоксидный лак без растворителей с полиаминовым отвердителем, средней вязкости, с хорошим растеканием и хорошей химической и механической стойкостью.

Основное применение

- Декоративные наливные полы
- Заливочные работы
- Хобби и творчество

Преимущества

- Хорошая химическая и механическая стойкость
- Быстрое отверждение, хорошо отверждается при низких темп.
- Бесшовный
- Прозрачный
- Средняя вязкость
- Антибактериальный, легко очищается
- Хорошая стойкость к истиранию

Место в системе

Прозрачный эпоксидный лак — ЭТОТ ПРОДУКТ
UNEPOX VARNISH R60 2K · 0,300 kg/m² при 300 µm

Декоративный слой
Наливной слой · PVC-чипсы · блёстки / металлик

Основание
Предыдущий слой – сухой, чистый, при необходимости шероховатый

Декоративные полы L'unicfloor

Прозрачный лак без растворителей для декоративной эпоксидки

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Прозрачная жидкость**	Интервал перекрытия	**мин. 24 ч – макс. 48 ч**
Плотность смеси (20 °C)	**прибл. 1,13 g/cm³**	Полное отверждение	**7 сут**
Сухой остаток (по объёму)	**прибл. 100 %**	Укрывистость	**1 m² / 0,300 kg при 300 µm сухой плёнки**
Жизнеспособность смеси (20 °C)	**45 мин**	Соотношение смешивания (по массе)	**100 : 60**
Высыхание до отлипа	**4–6 ч**	Срок хранения	**мин. 12 мес.**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Предыдущий слой должен быть сухим, без загрязнений и при необходимости достаточно шероховатым. Поверхность выше +10 °C.

02

Смешивание

Перемешайте компонент A, добавьте компонент B (100 : 60) и смешивайте 3 мин низкооборотным миксером (200–300 об/мин). Смесь выше +15 °C. Не разбавлять.

03

Нанесение

Для эпоксидки с PVC-чипсами наносите резиновым ракелем; в остальных случаях – кистью или валиком.

Соотношение смешивания (по массе)

100 частей	60 частей

○ **100 частей**
Смола – компонент A

● **60 частей**
Отвердитель – компонент B

Поставка: 12,5 kg A + 7,5 kg B.

Условия нанесения
выше +10 °C
Поверхность выше +10 °C; смесь выше +15 °C.

Укрывистость
0,300 kg/m²
При средней толщине сухого покрытия 300 µm.

Жизнеспособность смеси
45 мин
При +20 °C – очищайте инструмент в пределах жизнеспособности.

Важно: не разбавляйте продукт. Очищайте весь инструмент и оборудование до истечения жизнеспособности.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Упаковка

- 12,5 kg A + 7,5 kg B

Хранение

- Хранить невскрытым в заводской упаковке в закрытых сухих помещениях при +15...+35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.
- Не оставлять на солнце на открытом воздухе; беречь от мороза.

Безопасность

- В отверждённом состоянии не опасен.
- Не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца и хроматов.
- См. паспорт безопасности материала (MSDS).

Очистка

- Очищайте инструмент до истечения жизнеспособности разбавителем UP-001.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.