АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ · PVB ВОШ-ПРАЙМЕР

Unepox Wash Primer 2K

Двухкомпонентный фосфатирующий грунт на основе PVB с фосфатом цинка

ЦВЕТА

4 цвета

белый · оксидно-красный · жёлтый · серый

0,98 g/cm³	19,5 %	½–1 ч	30 мин	6 m²/kg
Плотность смеси	Сухой остаток (по объёму)	Высыхание до отлипа	Стойкость к дождю через	Укрывистость

Описание продукта

UNEPOX WASH PRIMER 2K – двухкомпонентная грунтовка с кислотным отвердителем на основе поливинилбутираля (PVB), пигментированная фосфатом цинка. Универсальный грунт для антикоррозионных систем по стали с хорошей адгезией к стали и цветным металлам.

Области применения

- Мосты, балластные танки и грузовые трюмы
- Морские платформы и буровые установки
- Трубопроводы и технологические резервуары
- Основания после влажной очистки; перекрывается алкидами, ХК, эпоксидами и PU
- Не для зон с брызгами или проливами сильных кислот и щелочей

Преимущества

- Быстрое отверждение при низкой температуре и высокой влажности
- Не боится дождя и конденсата через 30 мин после нанесения
- Прочная износостойкая плёнка после отверждения
- Катодная защита стали
- Исключительная стойкость в морской и промышленной атмосфере
- Хорошая водо- и коррозионная стойкость

Место в системе

Финишная система
Алкид · хлоркаучук · эпоксид · PU

Фосфатирующий грунт — ЭТОТ ПРОДУКТ
UNEPOX WASH PRIMER 2K · 6 m²/kg

Основание
Сталь Sa 2½ / St 3 · цветные металлы

Антикоррозионные системы

Адгезионный грунт для стали и цветных металлов

ISO Sa 2½ · St 3
Рекомендуемая подготовка поверхности

Рекомендуется под UNEPOX UNDERCOAT FST 2K на алюминии и оцинковке.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Связующее	**Поливинилбутираль (PVB)**	Интервал перекрытия	**мин. 24 ч – макс. 48 ч**
Пигмент	**Фосфат цинка**	Полное отверждение	**7 сут**
Цвета	**Белый, оксидно-красный, жёлтый, серый**	Температура отверждения	**до +5 °C**
Плотность смеси (20 °C)	**ок. 0,98 g/cm³**	Укрывистость	**6 m²/kg**
Сухой остаток (по объёму)	**ок. 19,5 %**	Соотношение смешивания (по массе)	**1,5 kg A + 0,265 kg B**
Высыхание до отлипа	**½–1 ч**	Срок хранения	**12 мес.**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Погружение: сталь, очищенная до ISO Sa 2½. Атмосфера: предпочтительно Sa 2½ или St 3.

02

Смешивание

Перемешайте каждый компонент. При перемешивании основы (A) добавьте катализатор (B) и перемешайте до однородности.

03

Нанесение

Наносите распылением, кистью или шпателем. Воздушное распыление с бачком под давлением и мешалкой или безвоздушное с непрерывным перемешиванием.

04

Перекрытие

Перекрытие через мин. 24 ч, макс. 48 ч. Полное отверждение через 7 сут.

Соотношение смешивания (по массе)



1,5 kg
Компонент A – основа

0,265 kg
Компонент B – кислотный катализатор

Добавляйте компонент B в компонент A при перемешивании.

Условия нанесения
выше +5 °C
Температура поверхности минимум на 3 °C выше точки росы.

Стойкость к дождю
30 мин
Не боится дождя и конденсата через 30 мин после нанесения.

Укрывистость
6 m²/kg
Теоретический – зависит от впитываемости и пористости основания.

Важно: продукт содержит горючие вещества – запрещены открытый огонь, курение и сварка; используйте взрывозащищённое освещение и искробезопасный инструмент.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Важные указания

- Используйте перчатки и маски; обеспечьте вентиляцию.
- Не вдыхать пары, избегать контакта с кожей и глазами; при контакте промыть водой и обратиться к врачу.
- По химической стойкости консультируйтесь с техслужбой Unica.

Упаковка

- Комплект: 1,5 kg компонента A + 0,265 kg компонента B

Хранение

- Хранить в закрытой таре в сухих помещениях при +3...+35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты производства в прохладном сухом месте.

Безопасность

- Содержит горючие вещества.
- См. паспорт безопасности продукта.

Очистка

- Очищайте инструменты и оборудование водопроводной водой до загустевания материала.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com