ГРУНТОВКИ · ПОЛИУРЕТАН

UNIPU Primer 540

Однокомпонентная влагоотверждаемая полиуретановая грунтовка на растворителе

0,99 ± 0,02 g/cm³	120 ± 20 mPa·s	52 ± 1 %	4–8 ч	200–300 g/m²
Плотность (25 °C)	Вязкость (25 °C)	Сухой остаток	Время высыхания	Расход, 2 слоя

Описание продукта

UNIPU PRIMER 540 – однокомпонентная влагоотверждаемая грунтовка на полиуретановой основе, содержащая растворитель. Применяется как грунтовка под полиуретановые и эпоксидные системы покрытий, а также как защитное финишное покрытие.

Области применения

- Грунтовка под полиуретановые и эпоксидные системы покрытий
- Финишное покрытие для защиты бетона, стяжки, литой мозаики, дерева и искусственного камня от химической коррозии, истирания и пыления
- Грунтовка по бетону для акриловых покрытий пола
- Грунтовка для гидроизоляции **UNIPU 1000 W** и **UNIPU 1300 2K**

Преимущества

- Проникает в основание
- Влагоотверждаемая – однокомпонентная
- Грунтовка и защитный финиш в одном
- Обеспыливание минеральных поверхностей

Место в системе

Система покрытия
PU / эпоксидный пол или PU-гидроизоляция

Грунтовка — ЭТОТ ПРОДУКТ
UNIPU PRIMER 540 · проникающая грунтовка

Основание
Бетон · стяжка · мозаика · дерево · иск. камень

PU-системы Unica

Грунтовка для PU / эпоксидных покрытий и PU-гидроизоляции

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Плотность (25 °C)	**0,99 ± 0,02 g/cm³**	Механическая прочность	**через 7 сут**
Вязкость (25 °C)	**120 ± 20 mPa·s**	Расход (2 слоя)	**200–300 g/m²**
Сухой остаток	**52 ± 1 %**	Температура нанесения	**от +8 °C до +40 °C**
Время высыхания	**4–8 ч**	Отн. влажность	**40–90 %**
Интервал между слоями	**3–4 ч**	Срок хранения	**6 мес.**
Полное высыхание	**24 ч**		

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без масла, с влажностью ниже 30 %. Перед нанесением очистите дерево от смолы.

02

Как грунтовка

Не создавайте толстую плёнку – грунтовка должна лишь впитаться в основание.

03

Как финиш

Формируйте тонкую глянцевую плёнку послойно; уменьшайте разбавление с каждым слоем и шлифуйте перед следующим.

04

Высыхание

3–4 ч между слоями; полное высыхание 24 ч, механическая прочность через 7 сут – дольше при низких температуре и влажности.

Расход
200–300 g/m²
На 2 слоя.

Условия нанесения
+8 °C – +40 °C
Отн. влажность 40–90 %.

Интервал между слоями
3–4 ч
Время высыхания зависит от влажности и температуры воздуха.

Важно: при использовании в качестве грунтовки избегайте толстой плёнки на поверхности – продукт должен лишь впитаться в основание.

Упаковка

- Вёдра 20 kg
- Бочки по запросу

Хранение

- Хранить в оригинальной закрытой таре в сухом месте при +5...+25 °C.
- Не подвергайте тару воздействию прямых солнечных лучей.
- Срок хранения: 12 мес. при этих условиях.

Безопасность

- Используйте защитную одежду, очки, маску и перчатки; избегайте контакта с кожей.
- При попадании в глаза, рот, нос или на кожу промыть большим количеством воды не менее 15 мин; при необходимости обратиться к врачу.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com