ЗАЩИТА БЕТОНА И КАМНЯ · ВОДНАЯ ОСНОВА

Unisil 301

Водная водоотталкивающая пропиточная грунтовка для бетона

ВНЕШНИЙ ВИД
Прозрачный
УФ-стойкий

1,02 g/cm³	0 ЛОС	30 мин	мин. 2 ч	0,150 kg/m²
Удельный вес (прибл.)	Летучие органические соединения	Высыхание до отлипа	Интервал перекрытия	Теоретический, 1 слой

Описание продукта

UNISIL 301 – водная прозрачная УФ-стойкая водоотталкивающая пропиточная грунтовка на основе силиконата для поверхностей строительных элементов. Благодаря высокой проникающей способности значительно снижает водопоглощение, не меняя внешний вид поверхности.

Области применения

- Впитывающие поверхности: декоративный кирпич, газобетон, бетон, штукатурка, травертин, натуральный камень
- Слабовпитывающие поверхности: мрамор, гранит
- Защита исторических поверхностей от атмосферных воздействий
- Затирки швов на цементной основе

Преимущества

- Готов к применению
- 0 ЛОС
- Распыление, валик или кисть
- Превосходное водоотталкивание
- Защищает, не меняя внешний вид
- Не удерживает пыль – легко очищается

Место в системе

Водоотталкивающая пропитка — ЭТОТ ПРОДУКТ
UNISIL 301 · 0,150 kg/m² на слой

Основание
Кирпич · газобетон · бетон · натуральный камень

Защита фасадов и поверхностей

Невидимая водоотталкивающая защита минеральных поверхностей

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технические данные (при +20 °C)

Основа	**Силиконат на водной основе**
Внешний вид	**Прозрачный**
Удельный вес (прибл.)	**1,02 g/cm³**
ЛОС	**0**
Высыхание до отлипа	**30 мин**
Интервал перекрытия	**мин. 2 ч**
Теоретический расход	**0,150 kg/m² (1 слой)**
Температура нанесения	**+14 °C – +35 °C**
Срок хранения	**12 мес.**

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Удалите вздувшуюся и отслаивающуюся краску, непрочные частицы и пыль. Трещины заделайте специальными ремонтными растворами и шпатлёвками. Поверхность должна быть сухой, без влажных пятен.

02

Нанесение

Наносите без разбавления безвоздушным или воздушным распылением, валиком или кистью до насыщения поверхности. Избегайте потёков.

03

Количество слоёв

Впитывающие поверхности: два слоя с интервалом макс. 3–4 ч. Слабовпитывающие: достаточно одного слоя.

04

Очистка

После работы промойте всё оборудование для нанесения водопроводной водой.

Условия нанесения
+14 °C – +35 °C
Не наносить при температуре воздуха ниже +14 °C или выше +35 °C.

Расход
0,150 kg/m²
Теоретический на слой – зависит от пористости, температуры и техники.

Интервал перекрытия
мин. 2 ч
Второй слой на впитывающие поверхности – в пределах макс. 3–4 ч.

Важно: расход может меняться в зависимости от пористости поверхности, температуры воздуха и техники нанесения.

Упаковка

- Канистры PE 20 л

Хранение

- Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в закрытых сухих помещениях при 15–35 °C.
- Срок хранения: 12 мес. с даты производства.
- Беречь от солнца и мороза.

Безопасность

- Неопасен; не содержит формальдегида, асбеста, ртути, свинца, хроматов и их производных.
- См. паспорт безопасности (MSDS).

Очистка

- После работы промойте всё оборудование водопроводной водой.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Пояснения, приведённые в настоящем техническом листе, основаны на результатах испытаний, проведённых в соответствии с применимыми стандартами, и предназначены служить руководством для специалистов по нанесению. Поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, способные повлиять на результат, полностью находятся вне нашего контроля, UNICA не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий в отношении данного материала. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и её единственная ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается стоимостью замены продукта в случае производственного брака. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо прямой или косвенный, специальный или последующий вред, убытки или ущерб, возникшие в связи с материалом или его нанесением. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, изменения или перемены в состоянии основания, на которое нанесены её продукты.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com