МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ · АКРИЛ, МОДИФ. PU

Vactop RLP/S

Однокомпонентное многоцелевое матовое покрытие по бетону / металлу

ЦВЕТ
Цвета RAL
матовое финишное покрытие

1,24 g/cm³	62 %	20 мин	2–3 ч	0,200–0,300 kg/m²
Плотность смеси (20 °C)	Сухой остаток (по массе)	Поверхностное высыхание (20 °C)	Полное высыхание (20 °C)	Расход, 2 слоя

Описание продукта

VACTOP-RLP/S – однокомпонентное многоцелевое матовое финишное покрытие на основе акриловой смолы, модифицированной полиуретаном, с растворителем. Наносится на бетон, полиэстер, стекло, металл и дерево.

Области применения

- Бордюры, бетонные и полиэфирные формованные стены
- Автосервисы и станции техобслуживания
- Защита всех видов стальных конструкций
- Дорожная разметка на автомагистралях

Преимущества

- Простота нанесения
- Быстрое высыхание
- Высокая стойкость к УФ
- Высокая адгезия благодаря силану

Место в системе

Матовое финишное покрытие — ЭТОТ ПРОДУКТ
VACTOP-RLP/S · 2 слоя

Основание
Бетон · полиэстер · стекло · металл · дерево

Многоцелевая защита

Один продукт для бетона, металла, полиэстера и дерева

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Цвета RAL**
Плотность смеси (20 °C)	**1,24 g/cm³**
Сухой остаток (по массе)	**62 %**
Температура нанесения	**мин. +10 °C**
Поверхностное высыхание (20	**20 мин**

Полное высыхание (20 °C)	**2–3 ч**
Расход	**0,200–0,300 kg/m² (2 слоя)**
Разбавитель	**UP-004**
Срок хранения	**12 мес.**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Стойкость

Разбавленные кислоты | Разбавленные и конц. щёлочи | Моющие средства | Дезинфицирующие средства | Растительные, минеральные и животные масла | Пресная и морская вода

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной.

02

Разбавление

Поставляется готовым к нанесению. При необходимости разбавьте специальным разбавителем UP-004.

03

Нанесение

Наносите кистью, безвоздушным распылением или, лучше, валиком с коротким ворсом в два слоя.

Температура нанесения
мин. +10 °C
Не наносить ниже +10 °C.

Расход
0,200–0,300 kg/m²
Теоретический, на два слоя.

Высыхание
20 мин
Поверхностное высыхание при 20 °C; полное – через 2–3 ч.

Важно: наносите только в хорошо проветриваемых помещениях и исключите контакт продукта с пищей и напитками.

Упаковка

- Жестяные вёдра 20 kg

Хранение

- Хранить в невскрытой заводской упаковке в прохладном сухом месте, беречь от мороза.
- Срок хранения: 12 мес. при +10...+35 °C.

Безопасность

- Используйте спецодежду, очки, маску и перчатки.
- При контакте промыть большим количеством воды с мылом; при проглатывании обратиться к врачу.
- Не допускать к работе лиц с аллергией на химикаты.
- См. паспорт безопасности.

Очистка

- Очищайте инструменты до высыхания материала разбавителем UP-004.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Пояснения, приведённые в настоящем техническом листе, основаны на результатах испытаний, проведённых в соответствии с применимыми стандартами, и предназначены служить руководством для специалистов по нанесению. Поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, способные повлиять на результат, полностью находятся вне нашего контроля, UNICA не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий в отношении данного материала. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и её единственная ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается стоимостью замены продукта в случае производственного брака. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо прямой или косвенный, специальный или последующий вред, убытки или ущерб, возникшие в связи с материалом или его нанесением. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, изменения или перемены в состоянии основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com