КРАСКИ ДЛЯ СТЕН · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

# Wallcoat 363

Акриловая интерьерная краска для стен с добавкой силикона

ЦВЕТ
**Цвета RAL**
интерьерная отделка стен

| 1,66 g/cm³ | 43 % об. · 66 % масс. | 2 ч | 8 ч | 5–6 m²/l |
|---|---|---|---|---|
| Плотность смеси (20 °C) | Сухой остаток | Поверхностное высыхание (20 °C) | Полное высыхание (20 °C) | Укрывистость, 2 слоя |

## Описание продукта

**WALLCOAT 363** – интерьерная отделка стен на основе акрилового полимера с добавкой силикона для штукатурки, гипса и бетона.

## Области применения

- Оштукатуренные стены в помещениях
- Гипсовые поверхности
- Бетонные стены в помещениях

## Преимущества

- Легко наносится
- Хорошая адгезия, быстрое высыхание
- Цвет не выгорает
- Гидрофобная, водоотталкивающая

## Место в системе

**Краска для стен** — WALLCOAT 363 · 2 слоя — ЭТОТ ПРОДУКТ

**Грунтовка** — Связующее ACRYLIC PRIMER 367-28

**Основание** — Штукатурка · гипс · бетон

### Интерьерная система для стен

Акриловая отделка стен с силиконом

## Технические данные (при +20 °C)

| | |
|---|---|
| Цвет | **Цвета RAL** |
| Плотность смеси (20 °C) | **1,66 g/cm³** |
| Сухой остаток | **43 % по объёму · 66 % по массе** |
| Темп. поверхности и воздуха | **от +10 °C до +35 °C** |
| Поверхностное высыхание (20 °C) | **2 ч** |

| | |
|---|---|
| Полное высыхание (20 °C) | **8 ч** |
| Интервал между слоями (20 °C) | **мин. 1 ч** |
| Укрывистость | **5–6 m²/l в 2 слоя** |
| Разбавление | **20 % воды (1-й слой) · 10 % (финишный слой)** |
| Срок хранения | **12 мес.** |

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Порядок нанесения

**01**

**Подготовка поверхности**

Новый бетон / цементная штукатурка C25 или мин. 350 дозировки, выдержка ≥ 21 сут. Удалите грязь и пыль скребком и щёткой; соскоблите старые, побелённые или вздувшиеся слои и протрите водой. Трещины заделайте акриловой шпатлёвкой или цементным раствором.

**02**

**Грунтование**

Пропитайте поверхность связующим **ACRYLIC PRIMER 367-28**.

**03**

**Разбавление**

Первый слой: добавьте 20 % водопроводной воды. Финишный слой: 10 % водопроводной воды.

**04**

**Перекрытие**

Выдерживайте не менее 1 ч между слоями при 20 °C.

**Укрывистость**
**5–6 m²/l**
Теоретическая, в два слоя.

**Нанесение**
**+10 °C – +35 °C**
Температура поверхности и воздуха.

**Интервал между слоями**
**мин. 1 ч**
При 20 °C.

**Важно:** до грунтования и окраски устраните трещины, повреждения и перепады уровня.

### Упаковка

- Пластиковые вёдра 20 kg

### Хранение

- Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте.
- Беречь от мороза.
- Срок хранения: 12 мес. при +15…+25 °C.

### Безопасность

- Используйте спецодежду, очки, маску и перчатки.
- При контакте промыть большим количеством воды с мылом – не растворителями.
- Не допускайте продуктов питания и напитков; не привлекайте работников с аллергией на химикаты.
- См. паспорт безопасности.

### Очистка

- Очищайте инструмент водопроводной водой до высыхания материала.
- Засохший материал: только механическая очистка (скребок, шлифовка).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Пояснения, приведённые в настоящем техническом листе, основаны на результатах испытаний, проведённых в соответствии с применимыми стандартами, и предназначены служить руководством для специалистов по нанесению. Поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, способные повлиять на результат, полностью находятся вне нашего контроля, UNICA не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий в отношении данного материала. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и её единственная ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается стоимостью замены продукта в случае производственного брака. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо прямой или косвенный, специальный или последующий вред, убытки или ущерб, возникшие в связи с материалом или его нанесением. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, изменения или перемены в состоянии основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com