ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ · ФАКТУРНЫЕ

Walltex Textured

Акриловое фактурное фасадное покрытие с кварцевым песком

ЦВЕТ
Цвета RAL
матовая фактурная отделка

1,69 g/cm³	64 %	4 ч	8 ч	0,850 kg/m²
Удельный вес (20 °C)	Сухой остаток (по объёму)	Поверхностное высыхание (20 °C)	Полное высыхание (20 °C)	Теоретический расход

Описание продукта

WALLTEX – высококачественное фасадное покрытие на основе акрилового сополимера с матовым декоративным видом и кварцевым песком.

Области применения

- Строительство и здания
- Гладкие оштукатуренные и фактурные поверхности
- Фасады из бетона, лицевого кирпича и газобетона
- Наружные стены жилых и промышленных зданий

Преимущества

- Легко наносится
- Хорошая адгезия, быстрое высыхание
- Цвет не выгорает
- Гидрофобная, водоотталкивающая

Место в системе

Фактурное покрытие — ЭТОТ ПРОДУКТ
WALLTEX · валик или фактурный валик

Грунтовка
Пропиточная грунтовка AC 4346 (чистый акрил)

Основание
Штукатурка · бетон · кирпич · газобетон

Наружная фасадная система

Декоративная фактурная защита фасада

Технические данные (при +20 °C)

Цвет	**Цвета RAL**
Удельный вес (20 °C)	**1,69 g/cm³**
Сухой остаток (по объёму)	**64 %**
Температура нанесения	**от +10 °C до +35 °C**
Поверхностное высыхание (20 °C)	**4 ч**
Полное высыхание (20 °C)	**8 ч**
Интервал между слоями (20 °C)	**мин. 3 ч**
Расход	**0,850 kg/m² теор. · 0,450 kg/m² гладко**
Разбавление	**10 % воды (1-й слой) · 5 % (финишный слой)**
Срок хранения	**12 мес.**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Порядок нанесения

01

Подготовка поверхности

Новый бетон / цементная штукатурка C25 или мин. 350 дозировки, выдержка ≥ 21 сут. Удалите грязь и пыль скребком и щёткой; соскоблите старые, побелённые или вздувшиеся слои и протрите водой. Трещины заделайте акриловой мастикой или цементным раствором.

02

Грунтование

Пропитайте поверхность пропиточной грунтовкой **AC 4346** (чистый акрил).

03

Нанесение

Первый слой – с 10 % водопроводной воды, финишный – только с 5 %. Наносите валиком или фактурным валиком.

04

Перекрытие

Выдерживайте не менее 3 ч между слоями при 20 °C.

Расход
0,850 kg/m²
Теоретический; 0,450 kg/m² при гладком нанесении.

Нанесение
+10 °C – +35 °C
Температура нанесения.

Интервал между слоями
мин. 3 ч
При 20 °C.

Важно: до грунтования и нанесения покрытия устраните трещины, повреждения и перепады уровня.

Упаковка

- Герметичные пластиковые вёдра 25 kg

Хранение

- Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте.
- Беречь от мороза.
- Срок хранения: 12 мес. при +15...+25 °C.

Безопасность

- Используйте спецодежду, очки, маску и перчатки.
- При контакте промыть большим количеством воды с мылом – не растворителями.
- Не допускайте продуктов питания и напитков; не привлекайте работников с аллергией на химикаты.
- См. паспорт безопасности.

Очистка

- Очищайте инструмент водопроводной водой до высыхания материала.
- Засохший материал: только механическая очистка (скребок, шлифовка).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Пояснения, приведённые в настоящем техническом листе, основаны на результатах испытаний, проведённых в соответствии с применимыми стандартами, и предназначены служить руководством для специалистов по нанесению. Поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, способные повлиять на результат, полностью находятся вне нашего контроля, UNICA не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий в отношении данного материала. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и её единственная ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается стоимостью замены продукта в случае производственного брака. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо прямой или косвенный, специальный или последующий вред, убытки или ущерб, возникшие в связи с материалом или его нанесением. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, изменения или перемены в состоянии основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com